

IDROFONDO MITO SQ

2-COMPONENTEN WATERGEDRAGEN PRIMER

Idrofondo MITO SQ is een 2-componenten watergedragen primer, gekarakteriseerd door zijn hoog dekvermogen en excellente nivellering. Het hout vertoont onmiddellijk een homogeen, aangenaam en natuurlijk uitzicht. Na het schuren, blijft het oppervlak glad en effen, ook bij poreus hout. Het is geschikt als eerste laag vóór het vernissen van het parket, met zowel watergedragen als solventgedragen vernissen. In het laatste geval, zullen de isolatie-eigenschappen van Idrofondo MITO SQ de natuurlijke houttint behouden.



Technische gegevens

Chemisch-fysische kenmerken (20°C - 60% R.L.)			
specifiek gewicht van het mengsel	1,045 g/cm ³	pH	7,0
Mengverhouding en tijd (20°C - 60% R.L.)			
mengverhouding	10:1	handdroog	1 uur
pottijd	8 uur (zie nota's)	schuren	4-5 uur
stofdroom	15'	verdunnen	5-10% water
Technische kenmerken (20°C - 60% R.L.)			
verbruik	12-14 m ² /lt	VOS-gehalte puur product	< 140 g/l
gebruikstemperatuur	> + 10°	subcat. van het product in overeenstemming met richtlijnen van de wet.42/2004 en specifieke VOS-gehaltelimiten.	Cat.A/j (WB): 140 g/l (jan2010)
Bewaren & Etiket			
bewaartermijn onder originele gesloten verpakking op kamertemperatuur	12 maanden (vorstgevoelig)	gevaarsymbool	geen
reinigen gereedschap	<u>Met een na gebruik</u> reinigen met water en zeep of Additivo S/43, gebruik bij voorkeur een rolperser of gelijkaardig, tot er geen melkwitte vloeistof meer uitdrupt. Bewaar de rollen in Soluzione di Lavaggio S/28. Goed uitspoelen voor gebruik.		
beschikbare verpakkingen	comp. A: blik 5 liter of 10 liter	comp. B: blik 0,5 liter of 1 liter	

Gebruiksaanwijzingen

Verwijder met het schuren van de vloer de resten van alle eerdere behandelingen, vetten en wassen.

Vul eventuele spleten met een watergedragen bindmiddel zoals Idrostucco RS/30 of de solventgedragen Lega Stucco RS/20 of RS/26. Werk de schuurbehandeling af met schuurpapier korrel 150-180 en reinig de vloer.

Ga na of aan alle voorwaarden voldaan is om te kunnen vernissen.

A component goed schudden voor gebruik.

Meng de 2 componenten homogeen in de juiste verhouding (**10:1**); voor een ideale mix, giet B component langzaam in A component onder stevig roeren.

Laat voor gebruik het mengsel 10-20 minuten staan om de componenten de mogelijkheid te geven met elkaar te reageren. Het gebruik van een geschikte haarroller is aanbevolen om een betere spreiding en een gemakkelijker aanbrengen van de primer te garanderen.

Als de primer volledig droog is (4 - 5 uur), schuur met fijn schuurpapier (korrel 180-220), reinig voorzichtig het oppervlak en werk af met een toplaag.

Bij een "gemengde cyclus" (dat is wanneer een solventgedragen vernis wordt gebruikt), is het heel belangrijk de primerlaag niet te beschadigen bij het schuren, anders heeft het oppervlak geen homogeen uitzicht.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy





TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy



Nota's

- ✓ Het A+B mengsel blijft vele uren vloeibaar, toch moet het aangebracht worden binnen 8 uur om de homogeniteit te behouden.
- ✓ We raden aan niet te vernissen in verschillende stappen: eerst de randen, dan de rest van de vloer. We raden aan de vloer in een doorlopende vloeiende beweging te behandelen.

Veiligheidsnormen

ENKEL VOOR PROFESSIONELEN. Respecteer de aanbevelingen vermeld op de etiketten en consulteer de veiligheidsfiches voor gebruik.

Afval

Lege verpakkingen en overschotten van producten deponeren conform de geldende wetgeving.

WAARSCHUWING: de informatie vermeld in deze technische fiche is enkel ter advisering en maakt geen aanspraak op onze verantwoordelijkheid. Pas het gebruik van onze producten aan aan de omgevingsfactoren en de te behandelen materialen.

REV.4 18-07-2013 Deze technische fiche vervangt alle vorige.