

Sigil Clack

Sigillante per giunzioni di pavimentazioni ad incastro



Adesivi &
Sigillanti

Sigil Clack

Sigillante fluido monocomponente, in dispersione acquosa, per la sigillatura dei giunti di pavimentazione ad incastro posati flottanti, sia in legno (anche prefinito) sia in laminato, in particolare alcuni tipi idonei al riposizionamento. Sigil Clack risulta indispensabile in locali soggetti ad elevata umidità come cucine, bagni, ingressi e locali pubblici, al fine di evitare l'eventuale rigonfiamento delle giunzioni. Il prodotto si applica agevolmente grazie al pratico beccuccio, garantisce una buona rapidità di presa e si pulisce con estrema facilità.

Dati tecnici 20°C – 60% u.r.

Aspetto	Lattiginoso
Densità	1,05 kg/litro
Tempo aperto	5 – 10 minuti
Pedonabilità	12 – 24 ore
Tempo di presa	1 – 2 ore
Indurimento completo	24 – 48 ore
Resa	Circa 30 – 40 m ² per flacone da 500 ml
Temperatura di applicazione	> + 10 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp. > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Flaconi con beccuccio da 500 ml



Certificazioni



Modalità d'uso

Accertarsi che le superfici da trattare siano pulite ed asciutte.

Tagliare il beccuccio dosatore presente sul flacone del Sigil Clack con sezione delle dimensioni necessarie. Applicare il sigillante sulla maschiatura di un elemento della pavimentazione ed immediatamente procedere alla giunzione; si raccomanda di esercitare una leggera pressione per favorire una sigillatura continua.

Per eliminare gli eventuali eccessi di prodotto sbordato durante la giunzione degli elementi si può procedere in due modi.

Pulizia dopo essiccazione: quando il sigillante è asciugato rificare le sigillature rimuovendo il prodotto con le mani o, se necessario, aiutandosi con attrezzo idoneo avendo cura di non rigare la superficie verniciata. Sigil Clack, una volta indurito, non aderisce alle superfici preverniciate, per cui si rimuove agevolmente senza l'utilizzo di solventi.

Pulizia immediata: subito dopo la giunzione di un elemento, asportare il sigillante sbordato con l'ausilio di una spugna o di un panno leggermente inumiditi.

Tale operazione è consigliata nel caso di posa di elementi prefiniti con bisellatura.



Adesivi &
Sigillanti

Note

Una volta indurito, Sigil Clack perde il suo colore bianco e diviene completamente trasparente.

Sebbene dopo qualche ora dalla posa gli elementi siano già bloccati, si raccomanda di attendere almeno 12-24 ore prima di calpestare la pavimentazione; durante questo periodo il prodotto sviluppa le sue proprietà meccaniche e un'eventuale sollecitazione locale potrebbe influenzare la continuità della sigillatura.

Seguire sempre le indicazioni di installazione fornite dal produttore dei pavimenti

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Sigil Clack



Certificazioni



Il consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 06 – 17/05/2022.. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER[®]
Your formula



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com