

# Crema d'Olio

Miscela di oli e cere dure per finiture naturali

Olio impregnante a base di oli vegetali, resine e cere dure naturali e additivi idrorepellenti in solventi dearomatizzati a basso odore. Permette di ottenere finiture resistenti al calpestio e ai normali prodotti di uso domestico. Oltre ai pavimenti può essere utilizzato su mobili ed altri manufatti in legno situati in interno. Pur essendo a base oleosa, Crema d'Olio dona al legno trattato una tonalità molto chiara. Disponibile neutro o bianco. Altri colori a richiesta per un minimo di 10 litri.

Crema d'Olio è additivabile con il reticolatore Oil-Linker per incrementare ulteriormente la resistenza alle macchie ed all'usura.

## Dati tecnici a 20°C e 60% u.r.

Aspetto	Liquido ambrato o colorato
Densità	0,900 – 1,000 kg/litro
Secco al tatto	6 – 8 ore
Pedonabilità	12 – 16 ore
Resa	35 – 40 m <sup>2</sup> /litro
Temperatura di applicazione	Da + 10 a + 35 °C
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91 o Greencleaner
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni	Barattoli da 1 litro e da 2,5 litri (solo neutro)

## Modalità di applicazione

Levigare il legno come di consueto, procedere quindi alla stuccatura con Lega Stucco RS/A, Lega Stucco RS/20 o Idrostucco RS/30. Completare il ciclo di levigatura con abrasivi di grana

100 – 120. Sconsigliamo di utilizzare abrasivi di grana più fine che porterebbero a una superficie troppo chiusa con ridotta capacità di assorbimento. Pulire accuratamente le superfici prima di applicare il prodotto.

Per ottenere una impregnazione più intensa e migliorare la morbidezza al tatto della finitura è possibile, prima del trattamento di impregnazione, passare sulla superficie di legno un panno inumidito ben strizzato e, una volta asciutto, carteggiare la superficie con monospazzola e retina abrasiva grana 100 – 120.

Alla fine della preparazione il legno deve risultare: pulito, asciutto e privo di qualsiasi residuo di precedenti verniciature o altri trattamenti.

Mescolare accuratamente Crema d'Olio prima dell'uso. Stendere il prodotto con una spatola o con uno stendicera, quindi distribuire uniformemente il prodotto entro 15 – 20 minuti dalla stesura utilizzando una monospazzola dotata di disco verde o rosso. Questo passaggio è molto importante, serve a distribuire uniformemente l'olio ed evitare eccessi di prodotto. Dopo 12 – 18 ore applicare una seconda mano con le stesse modalità. Dopo 24 ore, è possibile lucidare la superficie con monospazzola e pad bianco per ottenere un maggiore effetto di morbidezza al tatto.

Dopo 15 – 20 giorni dall'applicazione di Crema d'Olio è possibile effettuare un trattamento con il nostro protettivo idrorepellente IRO per migliorare la resistenza all'acqua della superficie. In alternativa è possibile utilizzare il protettivo a solvente Riflex B12. Consultare le relative schede tecniche per le modalità d'uso.



Vernici & Finiture

## Crema d'Olio



## Certificazioni

**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.  
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

È possibile additivare Crema d'Olio con il 10% di Oil-Linker per migliorare la resistenza alle macchie e all'usura. Una volta miscelato con Oil-Linker il prodotto è utilizzabile per circa 8 ore.

Per la realizzazione di finiture colorate diverse dal bianco è possibile utilizzare uno dei nostri sistemi coloranti Belle Epoque o Tintoretto prima dell'applicazione di Crema d'Olio. Seguire le istruzioni riportate nelle relative schede tecniche.

### Manutenzione.

Per la pulizia dei pavimenti trattati con Crema d'Olio consigliamo di usare il nostro sapone Deteroil. Periodicamente per ravvivare la superficie è possibile utilizzare la nostra cera Lux, disponibile nelle versioni lucida e opaca. In alternativa è possibile ripetere il trattamento con IRO. Per la manutenzione straordinaria utilizzare il nostro olio di mantenimento Rinnovoil.

Raccomandiamo di attendere almeno 15 – 20 giorni dalla stesura di Crema d'Olio prima di effettuare qualsiasi intervento di lavaggio o manutenzione.

Per la riparazione di graffi o piccole zone usurate di pavimento è possibile utilizzare lo stesso olio impiegato per il trattamento; dopo un lavaggio con Deteroil, carteggiare leggermente con carta abrasiva fine la zona da ritoccare e applicare uno strato sottile di olio con uno straccio cercando di sfumare in maniera uniforme. Dopo essiccazione completa lucidare con un panno morbido.

### Note

Non applicare Crema d'Olio su vecchie vernici, fondi nitro o altro, ma esclusivamente su legno perfettamente levigato.

Applicare sempre le quantità consigliate, non eccedere, un eccesso di prodotto può portare a una finitura debole e appiccicosa.

Legni molto oleosi come teak, iroko e ulivo possono rallentare notevolmente l'essiccazione, anche di diversi giorni.

Alta umidità, basse temperature e legni molto resinosi possono rallentare l'essiccazione dell'olio.

Quando si utilizza la versione bianca si consiglia di effettuare sempre prove preliminari del ciclo di coloritura sul legno da trattare per valutare l'effetto finale.

### Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

**Attenzione! Stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua, lasciarli asciugare e smaltirli in conformità' alla legislazione vigente.**

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici & Finiture

## Crema d'Olio



### Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 13 – 26/05/2022

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.