

Idrolak DR 97

Tweecomponenten vernis op waterbasis

Tweecomponenten vernis op waterbasis voor parket. Eenvoudig in gebruik, smeert goed uit en geeft een onberispelijke afwerking met uitstekende mechanische eigenschappen en weerstand tegen gangbare huishoudmiddelen. Ook geschikt voor ruimten met veel doorloop, het geeft het hout een natuurlijke lichte kleur. Verkrijgbaar in, satijn, matte en extra matte versies.

Technische gegevens bij 20 °C, 60% r.v.

| | |
|-------------------------------|--|
| Uiterlijk | Witte vloeistof |
| Gebruiksverhouding | 10 : 1 |
| Dichtheid | 1,028 kg/liter |
| Viscositeit | 20" Ford cup n 4 |
| pH | 7,5 |
| Gebruiksduur mengsel | 4 uur |
| Mogelijke verdunning | 5% met Rallenty; 10% met water voor spuittoepassing |
| Stofdroog | 1 uur |
| Overschilderbaar | 4 – 5 uur |
| Schuren | 4 – 5 uur |
| Ingebruikname | minimaal 24 uur |
| Uitstrijkrendement | 12 – 14 m ² /liter |
| Schuringsweerstand na 7 dagen | 21 mg – Taber Abraser, slijpschijf CS10, 1000 g, 1000 toeren |
| Glansgraad(60°) | Halfglans 30 glans Mat 20 glans Extra-Mat < 10 glans |
| Toepassingstemperatuur | > 10 °C – Niet vorstbestendig |
| Bewaring | 12 maanden in originele verzegelde verpakking bij temp > 10 °C |
| VOS | 80 g/liter, cat A/j (BA), limiet 140 g/liter (2004/42/EG) |
| Reinigen van gereedschap | Maak de roller onmiddellijk na gebruik schoon met water en neutrale zeep, en gebruik daarbij een wringer totdat de roller niet meer doordrenkt is met opalescente vloeistof; spoel zo mogelijk nog eens na met schoon water. Bewaar de rollen in verdunde Wasoplossing S/28; spoel ze af met schoon water alvorens ze weer te gebruiken. |
| Verkrijgbare verpakkingen | Jerrycans van 5 + 0,5 liter |

Toepassingsmethode

Schuren en zo nodig opstoppen met bindmiddel op waterbasis zoals Idrostucco RS/30 of een bindmiddel op solventbasis zoals Lega Stucco RS/A; afwerken met schuurpapier korrel 100/120 en het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken.

Bestanddeel A goed schudden. Meng de twee bestanddelen gelijkmatig in de juiste verhouding (10:1). Voor een goede menging wordt aanbevolen om bestanddeel B langzaam en roerend bij bestanddeel A te gieten.



Vernis &
Afwerkingen

Idrolak DR 97



Certificaten



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Idrolak DR 97

Wacht 5 – 10 minuten om het mengsel te laten voorreageren en breng dan de vernis aan. Voor spuittoepassing, verdunnen met 10% water. Voor het aanbrengen met een roller is het raadzaam geschikte halfharige rollers te gebruiken, die een gemakkelijkere en gelijkmatigere verdeling van de vernis en een betere verwerkbaarheid mogelijk maken.

Breng met een roller een eerste laag Idrolak DR 97 aan, schuur na 4-5 uur met schuurpapier korrel 220 en breng op dezelfde manier een tweede laag aan. Voor een voller resultaat kan een derde laag worden aangebracht.

Let vooral op bij het aanbrengen van de eerste laag op ruw hout. Om een goed resultaat te krijgen is het nodig dat het hout gelijkmatig bedekt wordt met de vernis, vermijd om met een lege te droge rol over ruw hout te gaan.

U kunt de eerste laag vervangen door een van onze primers op waterbasis: Idrofondo H2O, Tone-Up, Fast & Full, Mito of Base Gold om het vernissen te versnellen of om meer of minder toon-effect te verkrijgen.

Het is ook mogelijk gemengde cycli uit te voeren met primers op basis van solventen, zoals Fondo Isolante AL of Granfondo. Raadpleeg de productinformatiebladen van de primers voor meer informatie.

Opmerkingen

Meng Idrolak DR 97 nooit met andere vernissen.

Giet het product niet rechtstreeks op de vloer.

Gebruik een proper verfbakje.

Vermijd het vernissen van de omtrek en de hele ruimte in twee fasen. Behandel kleine gedeelten van de omtrek en ga onmiddellijk over tot het vernissen van de aangrenzende zone.

Vermijd direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.

Vermijd tocht.

Zet de verwarming uit, vooral de vloerverwarming.

Zorgvuldig en voorzichtig aanbrengen.

Hoewel het A+B mengsel enkele uren vloeibaar kan blijven, moet het niet later dan de aangegeven bruikbaarheidsduur (4 uur) aangebracht worden, om een continue, gelijkmatige laag te krijgen.

In het geval van gemengde cycli moet u bijzondere aandacht besteden aan het schuren van de grondlaag: de Fondo Isolante AL moet niet geschuurd worden, de Granfondo moet voorzichtig geschuurd worden, waarbij u vermijdt de laag "door te breken" om te voorkomen dat er lichter gekleurde vlekken op de vloer komen.

Onderhoud

Voor het reinigen en het routine-onderhoud van vloeren die met dit product behandeld zijn, raden wij het gebruik van Pulito Parquet neutrale zeep aan. Voor buitengewoon onderhoud raden wij polish Lux aan.

Veiligheidsnormen

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket strikt in acht en raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen alvorens het product te gebruiken.

Afvalverwerking

Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.



Certificaten



De aanbevelingen in dit technisch informatieblad zijn uitsluitend indicatief en houden geenszins onze verantwoordelijkheid in, aangezien de wijze en de voorwaarden van gebruik van het product buiten onze controle vallen. Wij raden u aan de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik te verifiëren. Herz. 07 van 12/-07/-2019 Dit blad annuleert en vervangt het vorige.