

# Monolux

Vernice poliuretana monocomponente lucida



Vernici &  
Finiture

Vernice poliuretana monocomponente ad alto solido igroindurente con effetto lucido. Pratica e di facile utilizzo anche su grandi superfici, origina un film lucido, trasparente e dotato di elevata resistenza all'abrasione ed ottima elasticità. Ideale nella verniciatura di parquet e rivestimenti in legno.

## Monolux

### Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1,010 kg/litro
Fuori polvere	15 minuti
Secco al tatto	2 ore
Carteggiabilità	16 ore
Grado di opacità glossmetro 60°	90 - 95 gloss
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	18 mg Taber Abraser, mole CS10 1000g 1000 giri
Resa	10 – 12 m <sup>2</sup> /litro
VOC	< 500 g/litro, cat A/i (BS), limite 500 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Da +10 a +35 °C
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S 23.
Conservazione	6 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni disponibili	Fustini da 5 litri



### Certificazioni

### Modalità di applicazione

Levigare il parquet rimuovendo completamente eventuali vecchie vernici e qualsiasi traccia di oli, grassi e cere. Stuccare le fessurazioni impastando polvere di legno con Legastucco RS 20 o Legastucco RS A e completare il ciclo di levigatura con abrasivo grana 120 – 150. Pulire accuratamente la superficie. Applicare a rullo o a pennello una mano di fondo bicomponente a solvente Gran Fondo NP e lasciare asciugare per circa 8 ore. Carteggiare con carta abrasiva grana 150. applicare la finitura come sotto descritto.

In alternativa è possibile applicare due mani di Monolux senza fondo carteggiando la prima mano con retina grana 150.

### Note

Pur essendo calpestabile dopo poche ore, si consiglia la massima cura nella prima settimana.

Chiudere sempre bene il contenitore e, una volta aperto, consumare il prodotto nel più breve tempo possibile.

Poiché si tratta di un prodotto igroindurente le condizioni ambientali possono influenzare in modo considerevole il risultato finale. Consigliamo pertanto di valutarne attentamente l'opportunità d'uso.

## Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente si consiglia l'uso del detergente neutro Pulito Parquet o del detergente igienizzante Saniparquet, per la manutenzione straordinaria suggeriamo invece il polish Lux.

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &  
Finiture

# Monolux



## Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 07 – 20/05/2022. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.