

Uniqua Paint

Dekkende gekleurde lak voor parket

Met Uniqua Paint kunnen dekkende kleuren op elk hout verkregen worden. Het gebruik van een zelfcrosslinkend systeem geeft de laag in korte tijd een hoge oppervlaktehardheid, wat zich vertaalt in een uitstekende weerstand tegen slijtage en rubberstrepen (BHMR – Black Heel Mark resistance). De bereikte mechanische prestaties maken Uniqua Paint bijzonder geschikt voor gebruik in druk belopen ruimtes.

Uniqua Paint kan gebruikt worden om elk houten oppervlak te behandelen, zoals parket, deuren, meubels, houtwerk, enz.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Uniqua Paint is verkrijgbaar in de volgende kleuren: Basalt grey – RAL 7012, Umbra grey – RAL 7022, Dusty grey – RAL 7037, Quartz grey – RAL 7039, White – RAL 9010, Black – RAL 9017, Silk grey – RAL 7044, Brown red – RAL 3011, Beige, Carob en nog veel meer. Er zijn ook drie metallic kleuren verkrijgbaar: Zilver, Goud, Koper.

Technische gegevens bij 20 °C en 60% r.v.

Uiterlijk	Gekleurde vloeistof
Dichtheid	1,100 – 1,200 g/ml
Viscositeit	1000 – 2000 mPas
pH	8,0 – 8,5
Stofdroog	30 min
Handdroog	1 uur 30 min
Overschilderbaar	Minimaal 6 – 8 uur
Schuren	6 – 8 uur
Beloopbaarheid	4 – 5 uur met voorzichtigheid
Ingebruikname	Minimaal 24 uur
Rendement	8 – 10 m ² /liter
Schuringsweerstand na 7 dagen	25 mg – Taber Abraser, slijpschijf CS10, 1000 g, 1000 toeren
Glansgraad(60°)	20 Gloss
Toepassingstemperatuur	> 10 °C – Niet vorstbestendig
Bewaring	12 maanden in originele verzegelde verpakking bij temp > 10 °C
VOS	45 g/liter, cat A/i (WG), limiet 140 g/liter (2004/42/EG)
Reinigen van gereedschap	Maak de roller onmiddellijk na gebruik schoon met water en neutrale zeep, en gebruik daarbij een wringer totdat de roller niet meer doordrenkt is met opalescente vloeistof; spoel zo mogelijk nog eens na met schoon water. Bewaar de rollen in verdunde Wasoplossing S/28; spoel ze af met schoon water alvorens ze weer te gebruiken.
Verkrijgbare verpakkingen	Blikken van 1 liter en 2,5 liter

Toepassingsmethode

Schuren en zo nodig opstoppen met bindmiddel op waterbasis zoals Idrostucco RS/30 of een bindmiddel op solventbasis zoals Lega Stucco RS/A; afwerken met schuurpapier korrel 120/150 en het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken. Meng het product goed vóór gebruik.



Vernis &
Afwerkingen

Uniqua Paint



Certificaten



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Uniqua Paint



Controleer altijd of er geschikte omgevingsomstandigheden voor het verven zijn. In geval van moeilijke omstandigheden, zoals grote oppervlakken, hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid, is het raadzaam 5% Rallenty vertrager toe te voegen. Als dit niet beschikbaar is, kan Uniqua Paint verdund worden met $10 \div a$ 15% water.

Bij het aanbrengen van Uniqua Paint raden wij het gebruik aan van halflangharige microvezel rollers, die het gemakkelijker maken om het product gelijkmatig te verdelen en de verwerkbaarheid te verbeteren. Uniqua Paint kan ook met de kwast worden aangebracht. Voor industriële toepassingen raden wij aan Uniqua Paint Industry te gebruiken.

Breng twee lagen van het product aan, en schuur tussen de lagen door met een schuurnet met korrel 220. Met witte Uniqua Paint kunnen drie lagen nodig zijn om een goede dekking te krijgen. Het is niet nodig een transparante beschermende vernis aan te brengen. Als u een transparante afwerkingsverniss wilt aanbrengen, bijvoorbeeld om een andere glansgraad te verkrijgen, raden wij u aan een van de transparante versies van Uniqua te gebruiken, of een tweecomponentenverniss op waterbasis. Metalen versies: Zilver, Goud en Koper moeten daarentegen beschermd worden met een laag transparante Uniqua.

Bij het lakken met witte Uniqua Paint op looizuurrig hout, zoals eiken, moet u vóór de behandeling één laag Fondo Anti-Tannino aanbrengen en vervolgens (zonder te schuren) twee of drie lagen witte Uniqua Paint aanbrengen (eventueel schuren na de eerste laag). Dezelfde procedure wordt aanbevolen voor zeer lichte kleuren, vooral als die naar lichtblauw neigen.

Als alternatief voor Fondo Antitannino kan Fondo Isolante AL gebruikt worden.

Gebruik Uniqua Paint niet op solventhoudende primers, één- of tweecomponenten, anders dan Fondo Isolante AL. De hechting op dergelijke primers is niet gegarandeerd en er kan schilfering optreden.

Wij raden u aan het hout zeer zorgvuldig voor te bereiden, vooral wanneer u het opnieuw schildert. Het is uiterst belangrijk om alle sporen van oude verf of andere behandelingen te verwijderen, om een optimale hechting van Uniqua Paint te verzekeren.

Opmerkingen

Niet vorstbestendig.

De kleuren van de stalen zijn indicatief, doe altijd een test om de kleur onder de werkelijke gebruiksomstandigheden te bepalen.

Let op de batchnummers van de gekleurde producten. Gebruik altijd één enkele partij voor elke aangebrachte laag. Als dat niet mogelijk is, meng dan de verschillende partijen door elkaar vóór het aanbrengen.

Gebruik het product niet buiten.

Giet het product niet rechtstreeks op de vloer.

Gebruik een proper verfbakje.

Vermijd direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.

Vermijd tocht.

Zet de verwarming uit, vooral de vloerverwarming.

Zorgvuldig en voorzichtig aanbrengen.

Niet-gebruikt product niet opnieuw gebruiken

Onderhoud

Voor frequente reiniging en onderhoud van vloeren die met dit product behandeld zijn, raden wij het gebruik van Pulito Parquet neutrale zeep aan, voor buitengewoon onderhoud raden wij Lux polish aan.

Veiligheidsnormen

Product voor professioneel gebruik. Neem de aanduidingen op het etiket strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

Afvalverwerking

Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.

Certificaten



De aanbevelingen in dit technisch informatieblad zijn uitsluitend indicatief en houden geenszins onze verantwoordelijkheid in, aangezien de wijze en de voorwaarden van gebruik van het product buiten onze controle vallen. Wij raden u aan de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik te verifiëren.

Herz. 04 van 26/03/2020. Dit blad annuleert en vervangt het vorige.