

Belle Epoque

Watergedragen positieve beits, voor hout

Watergedragen beits voor hout, waarmee eenvoudig een uniforme kleur en een verouderde look gegeven kan worden, ook aan grote oppervlakken. Het effect verkregen met Belle Epoque is een uniforme kleur waarbij de typische kleuring in de houtnerven voorkomen wordt die gewoonlijk met beits verkregen wordt. Het eindresultaat is een natuurlijke kleuring waarbij de originele licht-en-donkercontrasten van het hout behouden worden.

Belle Epoque reageert nauwelijks met tannines en andere inhoudsstoffen in het hout en zorgt zo voor telkens hetzelfde herhaalbare resultaat.

Belle Epoque is verkrijgbaar in vijftien kleuren: Chestnut 009, Teak 015, Ash 138, Caramel 166, Grey green 239, Antique grey 242, Ocher 262, Grey moss 263, Chocolate 264, Clay 269, Grey tea 270, Sahara 271, Burnt 297, Double smoked 317, Dove 135.

De verschillende kleuren zijn onderling met elkaar mengbaar in wisselende verhouding afhankelijk van het gewenste effect en ze kunnen daarnaast ook verdund worden met B.E. Modulator voor een zachtere en meer transparante kleuring.

Alleen binnen te gebruiken.

Technische gegevens bij 20 °C, 60% R.L.

Uiterlijk	Gekleurde vloeistof
Dichtheid	1,0 kg/l
Rendement	20 m ² /liter
Aanbrengingstemperatuur	> 10 °C
Handdroog na	15 – 20 minuten
Overschilderbaar na	min. 6 uur, in geval van afwerkproducten op oliebasis na 12 uur
Houdbaarheid	12 maanden in originele verpakking bij temp. > 10 °C
VOS	40 g/l
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water
Beschikbare verpakkingen	1 liter

Instructies voor gebruik

De vloer schuren zoals gebruikelijk en, indien nodig, voegen met de solventdragende kit Lega Stucco RS/A. Het wordt afgeraden om kit op waterbasis te gebruiken omdat deze de kleurstoffen aanwezig in Belle Epoque niet goed opnemen en zouden kunnen leiden tot een lichtere kleuring.

In geval van voorgeschuurde planken wordt het aanbevolen om, voorafgaand aan de kleurbehandeling, te schuren met schuurpapier met korrelgrootte 150 – 180 om het houtoppervlak zo goed mogelijk voor te bereiden.

Belle Epoque moet met roller of kwast worden aangebracht in één laag. Direct na aanbrengen, moet het product verdeeld worden met gebruik van een eenschijfmachine met beige of rode pad, voor een uniforme kleur en om het te veel te verwijderen. De behandeling met de eenschijfmachine is een verplichte handeling; niet-uitvoering hiervan zou tot een verlenging van de droogtijd kunnen leiden van de volgende afwerkende behandelingen, daarnaast verwijdert deze eventueel opstaande houtvezels, voor een gladder en gelijkmatig oppervlak.



Vernis &
Afwerkingen

Belle Epoque



Certificaten





Indien het niet perfect is aangebracht, is dit gemakkelijk te corrigeren ook wanneer Belle Epoque gedroogd is, want het is voldoende om de vloer flink nat te maken met BE Modulator en de behandeling met de eenschijfmachine nogmaals te herhalen. Voor een optimaal resultaat van de behandeling, raden we aan om de gehele vloer gelijkmatig te bevochtigen. Als alternatief voor BE Modulator, kan dezelfde beits worden gebruikt die eerder werd gebruikt, in dit geval zal het eindresultaat een intensere kleur geven.

Nadat het behandelde oppervlak volledig gedroogd is (minimaal 6 uur), kan er over worden gegaan tot een van de volgende afwerkende behandelingen.

Afwerking met watergedragen vernis.

Het is niet mogelijk om een laag watergedragen vernis direct op Belle Epoque aan te brengen; er zal eerst een isolerende grondverf op basis van oplosmiddelen aan moeten worden gebracht. Hiervoor raden we de Fondo Isolante AL aan, met snelle droging en schuren is niet nodig. Nadat de grondverf gedroogd is, waar circa 1 – 2 uur voor nodig is, is het mogelijk om een willekeurige één- of twee-componenten watergedragen vernis van Tover aan te brengen volgens de aanwijzingen te vinden in de bijbehorende technische fiches.

Afwerking met Maxi Oil en Oil Pro

Maxi Oil is een afwerkproduct op olie-eruthaan basis, dat over Belle Epoque kan worden aangebracht. Nadat Belle Epoque volledig gedroogd is (minimaal 12 uur), kan een laag Maxi Oil worden aangebracht, na 16 – 24 uur kan er geschuurd worden met schuurpapier met korrelgrootte 150 – 180 of met Pad VF voor schuren en vervolgens kan een tweede laag aangebracht worden. Voor meer informatie betreffende Maxi Oil kan de technische fiche geraadpleegd worden.

Afwerking met solventgedragen vernis.

Onze grondverven en solventgedragen vernissen kunnen zonder speciale maatregelen over Belle Epoque worden aangebracht (na 6 uur). Volg de instructies in de bijbehorende technische fiches.

Afwerkproduct op oliebasis

Een afwerkproduct op oliebasis zorgt voor bijzondere effecten en een enorme visuele impact.

Door een gekleurde olie (Olio 100% Color of Crema d'Olio Color) te gebruiken als afwerking op geborsteld hout, kan er een haast oneindig aantal aan tweekleurige effecten verkregen worden, met meer of minder contrast, waarmee unieke en buitengewone effecten kunnen worden gecreëerd.

Voor een optimaal resultaat, raden we aan de hieronder vermelde instructies nauwkeurig te volgen.

Daarnaast raden we aan om altijd de gehele cyclus van tevoren te testen, op hetzelfde hout dat vervolgens gebruikt zal worden. Let op dat oliehoudende houtsoorten zoals Teak, Iroko en Olijfhout, het drogen van de oliën aanzienlijk kunnen vertragen.

Wacht tenminste 12 uur na aanbrenging van Belle Epoque, alvorens voer te gaan tot behandeling met de gewenste olie.

Er moet een dunne laag olie worden aangebracht, volgens de instructies te vinden in de bijbehorende technische fiches; boen vervolgens met de eenschijfmachine, bij voorkeur op lage snelheid, voorzien van een rode pad.

Laten we niet vergeten dat olie een impregneermiddel is, dat diep in het hout moet trekken, maar geen laag op de oppervlakte mag vormen. Een overmatige hoeveelheid olie kan leiden tot een langere droogtijd en een plakkerig oppervlak.

Belle Epoque zou het drogen van de oliën kunnen vertragen, controleer dat de olie goed droog is alvorens de vloer te gebruiken.

Belle Epoque



Certificaten





Er kan op eenvoudige wijze gecontroleerd worden of de olie droog is door een stuk plakband aan de vloer te proberen te laten kleven en:

- als het plakband goed kleeft en loskomt zonder kleurresten, is de olie volledig droog,
- als het plakband gemakkelijk loskomt en/of er resten olie blijven zitten, is de olie niet helemaal droog.

Als het duidelijk is dat de olie goed droog is, is het mogelijk een laag IRO of Lux Matt ter bescherming aan te brengen.

Toelichting

De verscheidene producten van de verfcyclus op basis van Belle Epoque beïnvloeden elkaar voor wat betreft het eindresultaat. Om het resultaat te beoordelen moet altijd de gehele cyclus worden getest.

Belle Epoque voor gebruik goed mengen.

De kleuren van de monsters zijn indicatief, voer altijd een test uit om de kleur onder de reële gebruiksomstandigheden vast te stellen.

Let altijd op de partijnummers van de gekleurde producten. Gebruik altijd dezelfde partij voor een laag. Mocht dit niet mogelijk zijn, meng dan de verschillende partijen alvorens het product aan te brengen.

Breng niet meer dan één laag Belle Epoque aan.

Belle Epoque kan met water verdund worden tot maximaal 10%, voor hogere verdunning moet BE Modulator gebruikt worden.

Om hele zachte kleuren te verkrijgen, moet uitsluitend BE Modulator gebruikt worden.

Breng geen watergedragen producten direct aan op Belle Epoque (zie het betreffende hoofdstuk).

Gebruik geen zuurhardende vernis met ureum omdat die de kleur van Belle Epoque aanzienlijk kan veranderen.

Alleen binnen te gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften

Product voor professioneel gebruik. Hetgeen vermeld is op het label moet strikt gevolgd worden en het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden bestudeerd.

Verwijdering

Verwijder het ongebruikte product en de lege verpakkingen overeenkomstig de geldende, lokale wetgeving.

Belle Epoque



Certificaten



Het advies dat gegeven wordt in dit technisch voorlichtingsblad is ter indicatie en wij kunnen hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld, omdat wij geen controle hebben over de gebruiksmethoden en -omstandigheden van het product. Het wordt aanbevolen om de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogd gebruik te controleren. Herziening 10 – 04/11/2022. Dit blad annuleert en vervangt de voorgaande versies.