

Home Maxi

Barniz Self-Linking (auto-reticulante) al agua para parquet

Home Maxi contiene un polímero auto-reticulante que refuerza los enlaces entre las partículas, garantiza el máximo rendimiento a la abrasión, a las rayas y a las manchas. Fácil de utilizar, es caracterizado por una alta trabajabilidad.

Home Maxi es adecuado para el acabado de suelos de madera en interior en ambientes domésticos y comerciales de medio tránsito. Después del secado se forma una película rica, muy transparente, agradable a la vista y suave al tacto.

Home Maxi es disponible en cuatro versiones: brillante – satinado – mate - extramate

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto	Líquido blanco
Densidad	1,020 – 1,030 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Fuera polvo	1 hora
Sobrebarnizable	Mínimo 2 – 3 horas
Lijado	5 – 6 horas
Transitabilidad	2 – 3 horas con cuidado
Transitabilidad completa	Mínimo 24 horas
Rendimiento	10 – 12 m ² /litro
Resistencia a la abrasión después de 7 días	24 mg – Taber Abraser, muela CS10, 1000 g, 1000 giros
Grado de brillo (60°)	Brillante 55 – 60 gloss Satinado 40 – 45 gloss Mate 15 – 18 gloss Extramate 7 – 8 gloss
Temperatura de aplicación	> 10 °C – Sensible a las heladas
Almacenamiento	12 meses en envase original sellado a temp. > 10 °C
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 °C
VOC	55 g/litro, cat A/i (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE)
Limpieza de las herramientas	Limpiar el rodillo después del uso con agua y jabón neutro, sirviéndose de una herramienta para exprimir el rodillo hasta que esté libre del líquido opalescente; si es posible, enjuagar con agua limpia. Almanecer los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 oportunamente diluida; enjuagar con agua limpia antes de reutilizarlos.
Envases disponibles	Tanques de 5 litros

Aplicación

Lijar el suelo de madera quitándole todo residuo de tratamientos preexistentes. Si es necesario, rellenar las grietas con uno de nuestros rellenos: Idrostucco RS/30, al agua o bien Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 al disolvente (consultar las fichas técnicas). Eliminar los residuos de relleno con papel abrasivo grano 100 o 120. Aspirar el polvo, limpiar con cuidado la superficie y barnizar.

Home Maxi es listo para usar. Agitar el producto en su envase, poner el filtro y verter el barniz en un contenedor adecuado. Barnizar con rodillo o con brocha, aplicando de manera uniforme una primera capa de barniz Home Maxi.



Barnices y
Acabados

Home Maxi



Certificaciones



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Después de dos o tres horas es posible aplicar una segunda capa de barniz o bien: esperar cinco – seis horas, lijar con grano fino 180 – 220 y aplicar la segunda mano de barniz. Si se quiere hacer una tercera aplicación, esperar dos o tres horas y aplicar el barniz sin lijar.

Es posible también sustituir la primera mano de barniz Home Maxi con una capa de base al agua, mono o de dos componentes, y completar con una o dos manos de barniz. Si se quiere reavivar más la madera, aplicar una mano de base reavivante Tone-Up y completar con dos manos de barniz, lijando entre las dos con un grano 180 – 220.

Verificar siempre que las condiciones ambientales estén adecuadas para barnizar. Si hay grandes superficies y altas temperaturas (> de 25 °C) o baja humedad, aconsejamos añadir al barniz 5% de aditivo retrasador Rallenty

Para la aplicación del barniz aconsejamos utilizar rodillos en microfibra con pelo medio que permitan la distribución uniforme del barniz y una buena trabajabilidad.

Home Maxi se puede aplicar también con brocha o con spray, con este último diluir con 10% de agua aproximadamente.

Notas

- Sensible a las heladas.
- No utilizar este producto en exterior.
- Nunca mezclar Home Maxi con otros barnices.
- Nunca aplicar en bases de dos componentes al disolvente.
- No verter el producto directamente en el suelo.
- Utilizar un contenedor adecuado.
- Evitar de barnizar en dos tiempos el perímetro y la totalidad del suelo. Tratar pequeñas partes perimetrales y pronto barnizar la zona cerca de ellas.
- Durante la aplicación evitar rayos del sol directos en el suelo.
- Evitar corrientes de aire.
- Apagar la calefacción sobre todo si es radiante.
- Cuidar muy bien las operaciones de barnizado.
- No conservar los restos del producto no utilizado.
-

Mantenimiento

Para la limpieza y el mantenimiento regulares en suelos tratados con este producto recomendamos el uso del jabón neutro Pulito Parquet o Saniparquet, para el mantenimiento extraordinario recomendamos el polish Lux.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Barnices y
Acabados

Home Maxi



Certificaciones



Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar.
Rev 04 – 14/03/2022. Esta ficha técnica sustituye la anterior.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com