

Home Maxi

Vernice Self-Linking all'acqua per parquet

Home Maxi è basata su un polimero autoreticolante che rafforza i legami tra le particelle, garantisce le massime performance di resistenza all'abrasione, graffi, e macchie. Facile da utilizzare, è caratterizzata da un'elevata lavorabilità.

Home Maxi è indicata per la verniciatura di finitura di pavimenti in legno posizionati in interno in ambienti domestici e commerciali a traffico medio intenso. Dopo essiccazione si forma un film ricco, di notevole trasparenza, piacevole alla vista e morbida al tatto.

Home Maxi è disponibile nelle versioni: lucida – semilucida – opaca – Extra-Matt.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,020 – 1,030 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Fuori polvere	1 ora
Sovraverniciatura	Minimo 2 – 3 ore
Carteggiatura	5 – 6 ore
Pedonabilità	2 – 3 ore con cautela
Messa in esercizio	Minimo 24 ore
Resa	10 – 12 m ² /litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	24 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000 g, 1000 giri
Grado di opacità (60°)	Lucida 55 – 60 gloss Semilucida 40 – 45 gloss Opaca 15 – 18 gloss Extra matt 7 – 8 gloss
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C
VOC	55 g/litro, cat A/i (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Taniche da 5 litri

Modalità di applicazione

Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Idrostucco RS/30, a base acqua oppure Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 a base solvente (consultare le relative schede tecniche). Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere, pulire accuratamente la superficie e procedere con la verniciatura.



Vernici &
Finiture

Home Maxi



Certificazioni



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Vernici &
Finiture

Home Maxi è pronta all'uso. Agitare il prodotto nell'imballo, inserire il filtrino in dotazione e versare la vernice in un contenitore adeguato. Verniciare a rullo o a pennello applicando in maniera uniforme una prima mano di vernice Home Maxi. Dopo due o tre ore è possibile applicare una seconda mano di vernice oppure: attendere cinque – sei ore, carteggiare con retina a grana fine 180 – 220 e applicare la seconda mano di vernice. Volendo applicare una terza mano, attendere due o tre ore e applicare la vernice senza carteggiare.

È possibile sostituire la prima mano di vernice Home Maxi con una mano di fondo all'acqua, mono o bicomponente, e completare con una o due mani di vernice. Volendo tonalizzare di più il legno, applicare una mano di fondo tonalizzante Tone-UP e completare con due mani di vernice, carteggiando la prima con retina grana 180 – 220.

Verificare sempre che le condizioni ambientali siano idonee per la verniciatura. In presenza di grandi superfici e di temperature ambiente elevate (> di 25 °C) o bassa umidità, si consiglia di aggiungere alla vernice il 5% di additivo ritardante Rallenty

Per l'applicazione della vernice consigliamo l'impiego di rulli in microfibra a pelo medio che permettono una distribuzione omogenea della vernice ed una buona lavorabilità.

Home Maxi è applicabile anche a pennello o a spruzzo, in quest'ultimo caso diluire con circa il 10% di acqua.

Note

- Teme il gelo.
- Non utilizzare il prodotto in esterno.
- Non miscelare mai Home Maxi con altre vernici,
- Non applicare mai su fondi bicomponenti a solvente.
- Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento.
- Usare un contenitore adatto.
- Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale. Trattare piccoli tratti perimetrali e procedere immediatamente alla verniciatura della zona adiacente.
- Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.
- Evitare le correnti d'aria.
- Spegnere il riscaldamento soprattutto se a pavimento.
- Applicare tutte le attenzioni proprie dell'arte del verniciare.
- Non recuperare il prodotto non utilizzato, eventualmente filtrare.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del sapone neutro Pulito Parquet o di Saniparquet, per la manutenzione straordinaria suggeriamo invece il polish Lux

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Home Maxi



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 04 – 14/03/2022. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com