

Sigil MS

Adesivo sigillante monocomponente

Sigil MS è un adesivo sigillante elastico igroindurente a base di MS Polymer, permette incollaggi resistenti e flessibili, non cola.

Data la sua eccellente capacità adesiva, Sigil MS può essere impiegato in maniera quasi universale. Sigil MS è idoneo per l'incollaggio di pavimenti e profili in legno, laminato, PVC rigido, pannelli di cartongesso o strutture sia metalliche che murarie, carpenteria metallica ecc. Utilizzabile anche su ceramica e altre superfici non assorbenti. Non adatto per l'incollaggio di polietilene e polipropilene.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta beige
Densità	1,71 kg/litro
Tempo aperto	40 minuti
Velocità d'indurimento	3 mm/24 ore
Rifilatura/carteggiatura	3 – 4 giorni
Resa indicativa	4 – 6 m ² per un salsiccio da 600 ml
Durezza Shore A	40 - 45
Carico a rottura	1,60 N/mm ²
Allungamento a rottura	400%
Temperatura di applicazione	Da + 5 a + 35 °C
Pulizia attrezzi	Solvente di Lavaggio S/23; se indurito si rimuove solo meccanicamente
Conservazione	18 mesi in confezioni sigillate
Confezioni disponibili	Salsiccio da 600 ml

Preparazione sottofondo per la posa di pavimenti in legno.

Prima della posa verificare che i locali i requisiti necessari per la posa dei pavimenti in legno. I sottofondi cementizi devono essere piani, resistenti alla compressione e trazione, privi di polvere e parti incoerenti, non eccessivamente ruvidi ed assorbenti. Eventuali residui oleosi, vecchie colle o altri trattamenti devono essere rimossi. Sottofondi polverosi possono essere trattati con Nanofix.

I massetti di anidrite devono essere carteggiati, aspirati e trattati con una mano di primer antipolvere Nanofix.

Il contenuto di umidità residua per i sottofondi cementizi non deve superare il 2%. Per sottofondi a base di gesso o anidrite non deve superare lo 0,5%. Nel caso di pavimenti riscaldanti l'umidità residua non deve essere superiore all'1,7% per sottofondi cementizi e 0,3% per i sottofondi a base di gesso o anidrite.

Incollaggio di altri materiali

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di oli, grassi o parti incoerenti. Le superfici verniciate devono essere carteggiate prima dell'incollaggio. Prima dell'incollaggio di materiali plastici verificare l'idoneità del prodotto. Sigil MS non è adatto per l'incollaggio di polietilene e polipropilene.



Adesivi

Sigil MS



Certificazioni



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Adesivi

Applicazione.

Inserire il salsiccio in nell'apposita pistola erogatrice e tagliare il beccuccio di estrusione in ragione delle dimensioni del cordone da applicare. Applicare i cordoni di colla a una distanza di circa 10 – 15 cm uno dall'altro.

Applicare il prodotto praticando una leggera pressione sull'adesivo estruso sul piano d'incollaggio per favorirne l'adesione.

Note

- Evitare eccessi di collante
- Sigil MS non è idoneo per l'incollaggio di pavimentazioni con il retro verniciato o trattato o per l'incollaggio di materiali plastici come polietilene e polipropilene.
- Sigil MS è un adesivo igroindurente, il tempo aperto e la velocità d'indurimento possono variare sensibilmente in relazione alle condizioni ambientali: all'aumentare di temperatura e umidità si determina una maggiore rapidità e viceversa.
- Sigil MS è in generale sovraverniciabile, tuttavia a fronte delle numerose tipologie di prodotti vernicianti in commercio è opportuno verificare sempre l'adesione delle vernici. Sul prodotto, una volta indurito, è possibile effettuare anche trattamenti a olio.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente

Sigil MS



Certificazioni



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 09 – 24/03/2023. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.