

Smart

Vernice Self-Linking all'acqua per parquet

Vernice all'acqua autoreticolante a base acrilica per la verniciatura di pavimenti in legno interno in ambienti domestici a traffico medio. Disponibile nelle versioni semilucida e opaca.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,020 – 1,024 kg/litro
pH	7,5 – 8,0
Fuori polvere	1 ora
Sovraverniciatura	minimo 2 – 3 ore
Carteggiatura	3 – 4 ore
Pedonabilità	2 – 3 ore con cautela
Messa in esercizio	minimo 24 ore
Resa	10 – 12 m ² /litro per mano
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	38 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000g, 1000 giri
Grado di opacità (60°)	Semilucida 35 gloss (3 mani) Opaca 20 gloss (3 mani)
VOC	60 g/litro, cat A/i (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C
Confezioni disponibili	Taniche da 5 litri

Modalità d'uso

Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo di eventuali precedenti trattamenti. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Idrostucco RS/30, a base acqua oppure Lega Stucco RS/A a base solvente (consultare le relative schede tecniche). Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere, pulire accuratamente la superficie e procedere con la verniciatura.

Smart è pronta all'uso. Agitare il prodotto nell'imballo, inserire il filtrino in dotazione e versare la vernice in un contenitore adeguato. Verniciare a rullo o a pennello applicando in maniera uniforme una prima mano di vernice. Dopo due o tre ore è possibile applicare una seconda mano di vernice, oppure attendere 3 – 4 ore, carteggiare con retina a grana fine 180 – 220 e applicare la seconda mano di vernice. Dopo due o tre ore si può applicare la terza mano di vernice non è necessario carteggiare.

È possibile sostituire la prima mano di vernice Smart con una mano di fondo all'acqua, ad esempio Idrofondo H20 o Fast&Full e completare con due mani di vernice.

Verificare sempre che le condizioni ambientali siano idonee per la verniciatura. In presenza di grandi superfici e di temperature ambiente elevate (> di 25 °C) o bassa umidità, si consiglia di aggiungere alla vernice il 5% di additivo ritardante Rallenty

Per l'applicazione della vernice consigliamo l'impiego di rulli in microfibra a pelo medio che permettono una distribuzione omogenea della vernice ed una buona lavorabilità.

Smart è applicabile anche a pennello o a spruzzo, in quest'ultimo caso diluire con circa il 10% di acqua.



Vernici &
Finiture

Smart



Certificazioni



TOVER®



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Note

Teme il gelo.

Non utilizzare il prodotto in esterno.

Non miscelare mai Smart con altre vernici,

Non applicare mai su fondi bicomponenti a solvente.

Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento.

Usare un contenitore adatto.

Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale. Trattare piccoli tratti perimetrali e procedere immediatamente alla verniciatura della zona adiacente.

Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.

Evitare le correnti d'aria.

Spegnere il riscaldamento soprattutto se a pavimento.

Applicare tutte le attenzioni proprie dell'arte del verniciare.

Non recuperare il prodotto non utilizzato, eventualmente filtrare.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del sapone neutro Pulito Parquet o di Saniparquet, per la manutenzione straordinaria suggeriamo invece il polish Lux

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Smart



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 03/03/2022.. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

TOVER®



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com