

Primer TS

Primaire de consolidation à base eau pour chapes ciment

Solution aqueuse pour consolider les chapes ciment poussiéreuses, friables et endommagées. Le produit est en mesure de pénétrer dans le support en profondeur jusqu'à plusieurs centimètres et permet une fois sec de renforcer la structure la rendant adaptée à la pose de parquet, sols souples, grès, carrelage et pierres naturelles.

Sur les supports traités avec le primaire Primer TS il est possible d'utiliser toutes les colles pour parquet et sols souples, les colles à base ciment, les produits de ragréage, auto-lissants et enduits de ciment.

Primer TS est particulièrement adapté pour les sols chauffants. Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Données techniques à 20 °C, 60% H.R.

Aspect	Liquide transparent
Densité	1,135 kg/litre
pH	12
Temps d'attente pour la pose du parquet, des sols souples ou auto-lissants	Attendre jusqu'à ce que le taux d'humidité résiduelle soit < 2% mesuré avec un hygromètre à carbure, 1,7% pour les sols chauffants
Temps d'attente pour la pose du carrelage	Au moins 24 heures
Rendement	0,4 – 2,0 kg/m ²
VOC	0 g/litre, cat A/h (BE), limite 50 g/litre (2004/42/CE)
Température d'application	De +10 à +35 °C
Nettoyage outils	Immédiatement après l'emploi avec de l'eau
Stockage	12 mois dans confections originales ferme – Craint le gel
Confections disponibles	Bidons de 12 kg

Application

Le support à traiter doit être propre, sec, exempt de graisses, huiles, vernis et toute autre substance qui pourrait empêcher la pénétration du produit. D'éventuels résidus devront être éliminés.

Verser Primer TS sur la surface à traiter et l'étaler de manière uniforme à l'aide d'un balai, rouleau ou pinceau jusqu'à ce qu'il soit totalement absorbé. Dans le cas de chapes particulièrement absorbantes ou de faible consistance l'application de plusieurs couches pourrait être nécessaire. Ces applications successives devront être effectuées quand la couche précédente sera parfaitement sèche. Pour consolider de manière efficace la chape, les quantités pourront varier de 0,4 à 2,0 kg/m² en fonction de l'épaisseur et du degré d'absorption du support à renforcer.

Avant de procéder à la pose du parquet ou d'autres revêtements sensibles à l'humidité et avant d'effectuer des égalisations il est nécessaire de vérifier avec un hygromètre à carbure que le support soit assez sec et bien consolidé. Le temps de séchage dépend de la quantité de produit utilisé, de la température et de l'humidité de la pièce ; il est indispensable de contrôler avec un hygromètre à carbure.

Notes

N'utiliser Primer TS que sur des surfaces absorbantes.

Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées ou sujettes à des remontées d'humidité.

Ne pas utiliser sur des supports à base anhydride ou chapes rapides.

Eviter de laisser le produit stagner sur la surface. Si une pellicule brillante se forme, celle-ci ne permettrait pas une correcte adhésion des colles et revêtements et elle devra être éliminée.

Eviter le contact avec le carrelage, le marbre, les surfaces métalliques ou vitreuses ; le produit sec pourrait tacher de manière irrémédiable le revêtement.

Nettoyer immédiatement avec de l'eau les outils, les mains et les surfaces venues en contact avec le produit.



Primaires et Supports

Primer TS



Certification



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Normes de sécurité

PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS. Respecter rigoureusement le libellé sur l'étiquette et consulter les fiches de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la loi en vigueur.



Primaires et Supports

Primer TS



Certification



Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité du moment que les modalités et conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle. Nous conseillons de vérifier la pertinence effective à l'emploi prévu.

Rev 05 du 24/03/2020 Cette fiche annule et remplace la précédente.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com