

Essenza

Vernis bi-composant à l'eau effet bois brut

Essenza est un vernis bi-composant à l'eau qui permet une finition extra mate totalement invisible sur les essences de bois claires comme le chêne. Le parquet vernis est doux au toucher, extrêmement clair comme du bois brut et cette teinte se maintient dans le temps. Il est indiqué pour les zones à usage commercial et résidentiel grâce à une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques d'usage domestique. Déconseillé sur les bois foncés.

Informations techniques à 20 °C et 60% R.H.

Aspect	Liquide blanc/rosé
Rapport de mélange	10 : 1
Densité	1,025 kg/l
Viscosité	17" Ford n° 4
pH	7,5
Temps d'utilisation du mélange	4 heures
Dilution éventuelle	5% de Rallenty; 10% d'eau pour vaporisation
Hors poussière	1 heure
Survernissage	4 – 5 heures
Egrenage	4 – 5 heures
Mise en exercice	Minimum 24 heures
Rendement	12 – 14 m ² /litre
Résistance à l'abrasion après 7 jours	22 mg – Taber Abraser, meule CS10, 1000 g, 1000 rotations
Niveau d'opacité (60°)	< 5 gloss
Température pour l'application	> 10 °C – Craint le gel
Stockage et durée de conservation	12 mois dans l'emballage original hermétiquement fermé conservé à température > 10°C
COV	80 g/litre, cat A/i (BE), limite 140 g/litre (2004/42/CE)
Nettoyage outils	Nettoyer le rouleau immédiatement après l'utilisation avec de l'eau et un savon neutre. Bien essorer jusqu'à ce que le rouleau soit propre, le rincer. Conserver les rouleaux dans la Soluzione S28 diluée avec de l'eau, rincer avec de l'eau propre avant une nouvelle utilisation.
Conditionnement	Bidons de 5,5 litres



Produits de finition

Essenza



Certifications



Application

Poncer le parquet avec soin afin d'éliminer toute trace d'un éventuel traitement précédent. Si nécessaire utiliser un liant pour boucher les fissures et égaliser la surface : soit le liant à l'eau Idrostucco RS/30 ou à base solvant comme Lega Stucco RS A ou RS/20 mélangés à la farine de ponçage ; éliminer les résidus de liant avec un abrasif 100 – 120.

Aspirer la poussière et nettoyer le sol avec soin avant l'application du vernis. Toujours vérifier que les conditions ambiantes pour la bonne réussite de la finition soit réunies.

Mélanger de manière homogène les 2 composants versant le composant B dans le composant A lentement tout en remuant. Attendre 5-10 minutes pour consentir une pré-réaction du mélange. Si l'application se fait par vaporisation, diluer avec 10% d'eau. Pour l'application au rouleau il est recommandé d'employer des rouleaux microfibras à poils moyens qui permettent une distribution homogène du vernis et plus grande facilité d'application.

Appliquer au rouleau une première couche de vernis Essenza. Après 4-5 heures il est possible de procéder à l'égrénage avec un abrasif fin 220 et appliquer la deuxième couche de la même manière.

Faire particulièrement attention lors de l'application de la première couche sur le bois brut ; pour obtenir un bon résultat il est nécessaire que le bois soit mouillé de façon homogène et le rouleau doit être toujours imbibé de vernis quand on le passe sur le bois brut.

En présence de grandes surfaces, de température ambiantes élevées (>25°C) ou de taux d'humidité bas, il est conseillé d'ajouter au vernis 5% de produit retardant Rallenty ou encore d'appliquer au préalable une couche de fond dur Fast&Full ou Idrofondo H20. Faire un test afin d'évaluer si le résultat final ne sera pas plus foncé.

Notes

Craint le gel

Ne pas utiliser à l'extérieur

Ne pas appliquer de vernis transparent sur Essenza car un jaunissement pourrait survenir.

Ne pas mélanger avec d'autres vernis

Appliquer au maximum 2 couches de vernis

Ne pas appliquer sur les bois foncés

Effectuer des tests préliminaires sur chaque lot de bois

Ne pas verser directement sur le sol

Utiliser un récipient adapté

Eviter d'appliquer le produit en deux temps d'abord sur le périmètre puis sur le reste de la pièce. Traiter des petites zones sur les bords et immédiatement après procéder à l'application sur la zone adjacente

Durant l'application éviter l'exposition directe aux rayons solaires

Eviter les courants d'air

Eteindre le système de chauffage surtout si par le sol

Même si le mélange A+B reste fluide pendant plusieurs heures, ne pas utiliser le produit après 4 heures

Entretien

Pour le lavage et l'entretien fréquent utiliser le savon neutre Pulito Parquet, pour l'entretien périodique la cire en émulsion aqueuse Lux Mat.

Normes de sécurité

PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS. Respecter rigoureusement le libellé sur l'étiquette et consulter les fiches de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la loi en vigueur.



Produits de
finition

Essenza



Certifications



Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité. Nous vous conseillons d'adapter ces informations sur l'emploi de nos produits aux conditions ambiantes et au matériau à traiter. Rev 03 – 29/11/2019 Cette fiche annule et remplace la précédente.