

# Tovcol PU2K

## Adesivo poliuretano per pavimenti resilienti

Adesivo poliuretano bicomponente per l'incollaggio all'interno ed all'esterno di pavimenti resilienti in gomma e PVC

### Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Comp. A – Pasta viscosa Comp. B – Liquido bruno
Rapporto di impiego	9:1
Densità miscela	1,750 kg/litro
Tempo di utilizzo miscela (pot-life)	60 – 70 minuti
Tempo aperto	2 – 3 ore
Tempo di presa	6 – 8 ore
Pedonabilità	24 ore con cautela
Messa in esercizio	48 ore
Resa	250 – 300 g/m <sup>2</sup> – Spatola TKB/A2 350 – 400 g/m <sup>2</sup> – Spatola TKB/B1
Temperatura di applicazione	Da + 15 a +35 °C
Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con Solvente di lavaggio S23.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni	Secchi da 9,9 + 1,1 kg

### Modalità d'uso

**Preparazione sottofondo.** I sottofondi devono essere piani, resistenti alla compressione a trazione, privi di polvere e parti incoerenti. Eventuali residui di vecchie vernici o cere devono essere rimossi.

Il contenuto di umidità per i sottofondi cementizi non deve superare il 2,5 – 3%; per quelli a base di gesso o anidrite non deve superare lo 0,5%.

E' indispensabile inoltre accertarsi che non vi sia risalita di umidità.

Sottofondi in calcestruzzo sconnessi o non sufficientemente piani, vecchie pavimentazioni in marmo, marmette, ceramica, devono essere livellati con un prodotto idoneo.

I sottofondi devono essere adeguatamente isolati dall'umidità di risalita con idonea barriera vapore, tranne il caso di sottofondi in asfalto. Eventuali fessure o crepe, nelle superfici di calcestruzzo, devono essere riparate con malte sintetiche ottenibili con Adeblok T19 o Primer PU100 miscelati con quarzo a granulometria 0,4 - 0,8 mm.

**Preparazione miscela ed applicazione.** Miscelare accuratamente i due componenti di Tovcol PU2K con agitatore meccanico fino ad ottenere una pasta omogenea. Stendere l'adesivo con una spatola dentata idonea, in modo uniforme e su una superficie tale da poter essere ricoperta entro il tempo aperto del prodotto.



Adesivi &  
Sigillanti

## Tovcol PU2K



### Certificazioni



**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com



Adesivi &  
Sigillanti

Il pavimento deve essere applicato sull'adesivo ancora fresco quindi accuratamente massaggiato con un rullo d'acciaio dal centro verso l'esterno, in modo da permettere un perfetto contatto tra il rivestimento e il sottofondo, facendo nello stesso tempo fuoriuscire dai lati eventuali bolle d'aria. Dopo 2 – 3 ore rullare nuovamente il rivestimento. In presenza di rivestimenti rigidi è opportuno caricare il piano con pesi distribuiti in maniera uniforme sulla superficie fino a presa definitiva. Ad indurimento ottenuto, l'adesivo diventa elastico e con eccellente resistenza all'umidità, al calore e ad agenti atmosferici.

#### Note

- Non usare Tovcol PU2K se non si è in grado di mantenere perfettamente aderente il rivestimento al supporto fino alla presa.
- Non diluire mai il prodotto.
- Nel caso di pose in esterno si consiglia di agire nelle ore meno calde.
- A causa della variabilità dei tipi di gomma è consigliato verificare il grado di incollaggio.
- Il pavimento deve essere tolto dagli imballi alcune ore prima della posa; i teli devono essere adagiati liberamente o almeno allentati dai rotoli per consentire l'acclimatamento e la diminuzione delle tensioni dovute all'imballo;
- Seguire sempre anche le istruzioni del produttore del rivestimento

#### Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

#### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente

## Tovcol PU2K



#### Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.  
Rev 05 – 25/07/2023.. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com