

Sportfloor Skate

Vernice ignifuga bicomponente a ad alte prestazioni per pavimenti sportivi

Vernice bicomponente all'acqua ignifuga classificata C_{fl}-s1 secondo norma europea EN 13501-1 relativa alla reazione al fuoco.

La vernice è di facile applicazione e garantisce eccellente resistenza chimico-fisica, lungo tempo di utilizzo ed eccellente lavorabilità. Le sue elevate prestazioni meccaniche ne permettono l'uso anche su pavimenti utilizzati per il pattinaggio a rotelle.

le caratteristiche superficiali di lucentezza e scivolosità sono conformi ai requisiti della norma EN 14904 relativa alle pavimentazioni sportive.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Rapporto di impiego	10:2 in volume
Densità miscela	1,050 kg/litro
pH	7,5
Tempo di utilizzo miscela	4 ore
Fuori polvere	30 minuti
Secco al tatto	1 ora 30 min
Sovraverniciatura	8 – 10 ore
Carteggiatura	8 – 10 ore
Quantità da applicare per certificazione C _{fl} -s1 secondo la norma EN 13501-1	240 g/m ² da applicare in 3/4 mani
Grado di opacità – 60°	10 – 15 gloss
Grado di opacità – 85°	15 – 20 gloss (conforme a EN 14904)
Resistenza all'abrasione	11 mg – Taber Abraser, mole CS10 500g, 1000 giri (Conforme a EN 14904)
Scivolosità secondo CEN/TS15676	98,7 mm (Conforme a EN 14342)
Scivolosità secondo EN13036-4	109,4 mm (Conforme a EN 14904)
VOC	135 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Eventuale diluizione	5% Rallenty o 10% acqua
Temperatura di applicazione	> 10°C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp. > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Taniche da 5 + 1 litri



Vernici & Finiture

Sportfloor Skate



Certificazioni



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Certificazione di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 effettuata presso laboratorio CSI S.p.A., Divisione Costruzioni - Area Reazione al fuoco. Rapporto di classificazione 1193/DC/REA/23_6

Applicazione

Levigare ed eventualmente stuccare usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30. In alternativa è possibile utilizzare uno stucco a solvente come LegaStucco RS/A o Legastucco RS/20. Finire il ciclo di carteggiatura con grana 100 – 120 e pulire accuratamente la superficie.

Agitare bene il componente A, miscelare i due componenti nell'esatto rapporto d'impiego (10:2) versando il componente B nel componente A lentamente e sotto agitazione. Attendere 5 – 10 minuti per consentire la pre-reazione della miscela quindi applicare la vernice a rullo. Per l'applicazione si consiglia l'impiego di rulli in microfibra a pelo medio. Applicare una prima mano di Sportfloor Skate, dopo 8 – 10 ore carteggiare con grana fine (180 – 220) e applicare una seconda mano. Dopo ulteriori 8 – 10 ore applicare l'eventuale terza mano, non è necessario carteggiare tra la seconda e la terza mano di vernice.

Si ricorda che al fine della classificazione di reazione al fuoco si deve applicare la quantità di vernice indicata sullo specifico certificato.

Note

- Teme il gelo.
- Usare solo l'induritore specifico per Sportfloor Skate, non utilizzare l'induritore B+.
- Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il pot-life indicato (4 ore) per ottenere un film continuo e omogeneo.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione ordinaria dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del detergente Sportfloor Cleaner, per la manutenzione straordinaria consigliamo Sportfloor Refresh.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Sportfloor Skate



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 – 06/07/2023.

Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com