

Idrolak DR 97

Vernis bi-composant à l'eau

Vernis bi-composant à l'eau pour parquets. Facile à appliquer, il possède d'excellentes propriétés de nivellement et permet d'obtenir des surfaces sans défaut. Le vernis a des performances mécaniques très élevées et une résistance optimale aux produits chimiques ménagers. Idrolak DR 97 convient parfaitement aux zones à fort trafic et confère au bois un effet naturel. Disponible satiné, mat et extra mat.

Données techniques à 20 °C, 60% H.R.

Aspect	Liquide blanc
Rapport de mélange	10 : 1
Densité	1,032 kg/litre
Viscosité	20" Ford 4
pH	7,5
Temps ouvert	4 heures
Dilution si nécessaire	Avec 5% de Rallenty; avec 10% d'eau pour application par pulvérisation
Hors poussière	1 heure
Recouvrement	4 à 5 heures
Ponçage	4 à 5 heures
Ouverture à la marche	Minimum 24 heures
Rendement	12 – 14 m ² /litre
Résistance à l'abrasion après 7 jours	21 mg – Taber Abraser , CS10, 1000 g, 1000 tr
Brillant (60°)	Satiné : 30 gloss Mat : 20 gloss Extra-Mat : < 10 gloss
Température d'application	> 10 °C – Craint le gel
Stockage et durée de conservation	12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert à une température > 10 °C
Teneur en COV	80 g/litre
Limite COV (2004/42/CE)	Cat A/i (BE), limite 140 g/litre
Nettoyage des outils	Nettoyer le rouleau immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon neutre jusqu'à ce que le rouleau soit parfaitement propre. Rincer à l'eau claire. Conserver les rouleaux dans Soluzione S28 dilué. Rincer à l'eau claire avant utilisation.
Conditionnement	Bidon de 5 + 0,5 litres

Application

Poncer le parquet pour éliminer tout résidu des traitements précédents. Si nécessaire, appliquer un liant pour combler les fissures en utilisant Idrostucco RS30 à l'eau ou Lega Stucco RSA à base solvants. Éliminer les résidus de liant en ponçant avec un papier abrasif grain 100 ou 120. Aspirer la poussière, nettoyer soigneusement la surface et procéder au vernissage.



Produits de
 finition

Idrolak DR 97



Certifications



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Bien agiter le composant A, mélanger de manière homogène les deux composants en respectant le rapport de mélange (10 :1). Pour un mélange correct, nous suggérons de verser le composant B dans le composant A, lentement et en remuant constamment. Attendre 5 à 10 minutes pour permettre une pré-réaction du vernis et appliquer. Nous suggérons pour une bonne application d'utiliser des rouleaux microfibrilles poil moyen afin d'obtenir une distribution homogène.

Appliquer de manière uniforme et abondante la première couche afin de mouiller le bois. Après 4 à 5 heures, il est possible de poncer le vernis avec un papier abrasif grain 180. Nettoyer la surface et appliquer la deuxième couche. Si une troisième couche est nécessaire pour un aspect plus riche, attendre 2 ou 3 heures et appliquer le vernis sans poncer.

Il est possible de remplacer la première couche d'Idrolak DR 97 par une couche de primaire à base d'eau comme Idrofondo H2O ou Mito, Fast&Full pour un effet naturel, Tone-Up pour un aspect plus chaud et pour accélérer le cycle complet de finition.

Toujours vérifier que les conditions ambiantes sont adaptées au vernissage. Si la température ambiante est élevée (>25°C) ou l'humidité est faible ou en cas de grandes surfaces, nous recommandons d'ajouter au vernis 5% de Rallenty, produit qui ralentit le temps de séchage.

Outre le rouleau, Idrolak DR 97 peut être appliqué par pulvérisation avec une dilution à 10% d'eau.

Notes

- Craint le gel.
- Ne pas utiliser pour le vernissage en extérieur.
- Ne pas mélanger avec d'autres vernis.
- Ne pas verser le vernis directement sur le sol.
- Utiliser un récipient propre et adapté.
- Éviter d'appliquer le vernis d'abord sur les bords de la surface puis sur toute la surface.
- Commencer par de petits segments extérieurs et traiter immédiatement les zones voisines.
- Pendant l'application, éviter les rayons directs du soleil sur le sol et les courants d'air.
- Éteindre le système de chauffage, surtout s'il s'agit de chauffage par le sol.
- Même si le mélange reste liquide pendant une longue période, ne pas l'utiliser au-delà du temps ouvert de 4 heures.
- Application possible sur les primaires à base solvants.
- Dans le cas d'un cycle mixte avec primaires à base solvants, Fondo Isolante AL ne doit pas être poncé ; Gran Fondo doit être poncé très soigneusement afin de ne pas « traverser » le film et d'éviter des marques plus claires sur le sol.

Entretien

Pour un nettoyage fréquent, utiliser le savon neutre Pulito Parquet ou le détergent Saniparquet. Pour l'entretien périodique, utiliser la cire Lux ou Lux Matt en émulsion aqueuse.

Règles de sécurité

Pour usage professionnel seulement. Respecter strictement les informations reportées sur les étiquettes et consulter la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit.

Traitement des déchets

Éliminer les produits non utilisés et les récipients vides conformément aux réglementations locales en vigueur.



Produits de
finition

Idrolak DR 97



Certifications



Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité.

Nous vous conseillons d'adapter ces informations sur l'emploi de nos produits aux conditions ambiantes et au matériau à traiter. Pour de plus amples indications sur nos produits et leur utilisation, contacter l'assistance technique Tover Rév 07 – 12/07/2019. Cette fiche annule et remplace la précédente.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com