

Firestop Pro

Vernice ignifuga bicomponente a base acqua

Vernice bicomponente all'acqua ignifuga classificata B_{fl}-s1 secondo norma europea EN 13501-1 relativa alla reazione al fuoco.

La vernice è di facile applicazione e garantisce eccellente resistenza chimico-fisica, lungo tempo di utilizzo ed eccellente lavorabilità.

Dal punto di vista della scivolosità superficiale e del grado di satinatura superficiale, Firestop Pro soddisfa i requisiti della norma EN 14904 relativa alle pavimentazioni sportive.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Rapporto di impiego	10:2 in volume
Densità miscela	1,060 kg/litro
pH	7,5
Tempo di utilizzo miscela	4 ore
Fuori polvere	30 minuti
Secco al tatto	1 ora 30 min
Sovraverniciatura	8 – 10 ore
Carteggiatura	8 – 10 ore
Quantità da applicare per certificazione EN13501-1 – B _{fl} s1	240 g/m ² da applicare in 3/4 mani
Grado di opacità – 60°	10 – 15 gloss
Grado di opacità – 85°	15 – 20 gloss (conforme a EN 14904)
Resistenza all'abrasione	11 mg – Taber Abraser, mole CS10 500g, 1000 giri (Conforme a EN 14904)
Scivolosità secondo CEN/TS15676	98,7 mm (Conforme a EN 14342)
Scivolosità secondo EN13036-4	109,4 mm (Conforme a EN 14904)
VOC	135 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Eventuale diluizione	5% Rallenty o 10% acqua
Temperatura di applicazione	> 10°C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp. > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Taniche da 5 + 1 litri



Vernici & Finiture

Firestop Pro



Certificazioni



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Certificazione di reazione al fuoco per "Euroclassi" secondo EN13501-1 effettuata presso laboratorio CSI S.p.A., Divisione Costruzioni - Area Reazione al fuoco. Rapporto di classificazione 1193/DC/REA/23

Applicazione

Levigare ed eventualmente stuccare usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come LegaStucco RS/A o Legastucco RS/20; finire il ciclo di carteggiatura con grana 150-180 e pulire accuratamente la superficie.

Agitare bene il componete A, miscelare i due componenti nell'esatto rapporto d'impiego (10:2) versando il componente B nel componente A lentamente e sotto agitazione.

Attendere 10-15 minuti per consentire la pre-reazione della miscela quindi applicare la vernice a rullo. Per l'applicazione si consiglia l'impiego di rulli in microfibra a pelo medio.

Applicare una prima mano di Firestop Pro, dopo 8 – 10 ore carteggiare con grana fine (180 - 220) ed applicare una seconda mano. Dopo ulteriori 8 – 10 ore applicare l'eventuale a terza mano, non è necessario carteggiare tra la seconda e la terza mano di vernice.

Si ricorda che al fine della classificazione di reazione al fuoco si deve applicare la quantità di vernice indicata sullo specifico certificato.

Note

Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il pot-life indicato (4 ore) per ottenere un film continuo ed omogeneo.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione ordinaria dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del sapone neutro Pulito Parquet, per la manutenzione straordinaria suggeriamo invece il polish Lux.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici & Finiture

Firestop Pro



Certificazioni



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni d'impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV 06 - 21/03/2024. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.