

L'Olio 100%

Finitura olio-cera per parquet esente da solventi

L'Olio 100% è una miscela pronto uso di oli impregnanti e cere a elevate prestazioni, indicata per il trattamento di finitura in interno di parquet e superfici legnose in generale, utilizzabile anche con macchine oliatrici. L'assenza di solventi permette di ottenere rapidamente un aspetto superficiale pieno e caldo, senza influenzare la facilità di stesura. L'Olio 100% non contiene siccativi a base di piombo e cobalto, ciononostante asciuga in tempi relativamente brevi, dando al legno trattato una elevata protezione verso l'acqua e i normali prodotti di uso domestico.

Disponibile in 9 tinte legno e in numerose tinte speciali.

L'Olio 100% può essere additivato con il reticolante Oil-Linker per incrementare le resistenze chimiche e meccaniche del pavimento trattato.

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto	Liquido
Densità	0,950 – 0,990 kg/l
Distribuzione dopo stesura	entro 15 – 20 minuti
Secco al tatto	6 – 8 ore
Lucidatura	24 ore
Resa	35 – 40 m ² /l
Temp. di applicazione	minimo + 10 °C
Conservazione	24 mesi in confezione originale sigillata a temperatura >10 °C
Contenuto VOC	35 g/l
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD/91 o Green Cleaner
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro e da 2,5 litri (solo neutro)

Modalità di applicazione

Levigare il legno come di consueto, procedere quindi alla stuccatura con Lega Stucco RS/A, Lega Stucco RS/20 o Idrostucco RS/30. Completare il ciclo di levigatura con abrasivi di grana 100 – 120. Sconsigliamo di utilizzare abrasivi di grana più fine che porterebbero a una superficie troppo chiusa con ridotta capacità di assorbimento. Pulire accuratamente le superfici prima di applicare il prodotto.

Per ottenere una colorazione più intensa e migliorare la morbidezza al tatto della finitura è possibile, prima del trattamento di impregnazione, passare sulla superficie di legno un panno bagnato per aprire i pori del legno (grain popping). Lasciare asciugare il pavimento prima di applicare l'Olio 100% (2 – 6 ore).

Alla fine della preparazione il legno deve risultare: pulito, asciutto e privo di qualsiasi residuo di precedenti verniciature o altri trattamenti.

Mescolare accuratamente L'Olio 100% prima dell'uso. Stendere il prodotto con una spatola, quindi distribuire uniformemente il prodotto entro 15 – 20 minuti dalla stesura utilizzando una monospazzola dotata di disco verde o rosso. Questo passaggio è molto importante, serve a distribuire uniformemente l'olio ed evitare eccessi di prodotto. È bene ricordare che i trattamenti a olio sono dei trattamenti di impregnazione. Dopo completa essiccazione, normalmente 24 ore, è possibile lucidare la superficie con monospazzola e pad bianco per ottenere un maggiore effetto di morbidezza al tatto. Normalmente è sufficiente una sola mano di prodotto.



Vernici & Finiture

L'Olio 100%



Certificazioni



TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Prima della messa in esercizio del pavimento consigliamo di effettuare un trattamento con il nostro protettivo idrorepellente IRO per migliorare la resistenza all'acqua della superficie. In alternativa è possibile utilizzare il protettivo a solvente Reflex B12. Consultare le relative schede tecniche per le modalità d'uso.

È possibile incrementare ulteriormente le caratteristiche de L'Olio 100% aggiungendo il reticolante Oil Linker, viene migliorata la resistenza all'acqua e ai prodotti di uso domestico. Oil Linker non varia il colore e l'aspetto dell'olio a cui è aggiunto. I tempi di essiccazione rimangono inalterati. L'Olio 100% additivato con Oil Linker ha un tempo di utilizzo di circa 8 ore.

Manutenzione

Per la pulizia dei pavimenti trattati con L'Olio 100% consigliamo di usare il nostro sapone Deteroil. Periodicamente per ravvivare la superficie è possibile utilizzare la nostra cera Lux, disponibile nelle versioni lucida e opaca. In alternativa è possibile ripetere il trattamento con IRO.

Raccomandiamo di attendere almeno 20 giorni dalla stesura de L'Olio 100% prima di effettuare qualsiasi intervento di lavaggio o manutenzione.

Per la riparazione di graffi o piccole zone usurate di pavimento è possibile utilizzare lo stesso olio impiegato per il trattamento; dopo un lavaggio con Deteroil, carteggiare leggermente con carta abrasiva fine la zona da ritoccare e applicare uno strato sottile di olio con uno straccio cercando di sfumare in maniera uniforme. Dopo essiccazione completa lucidare con un panno morbido.

Note

- Non applicare Olio 100% su vecchie vernici, fondi nitro o altro, ma esclusivamente su legno perfettamente levigato.
- Applicare sempre le quantità consigliate, non eccedere, un eccesso di prodotto può portare a una finitura debole e appiccicosa.
- Legni molto oleosi come teak, iroko e ulivo possono rallentare notevolmente l'essiccazione, anche di diversi giorni.
- Alta umidità, basse temperature e legni molto resinosi possono rallentare l'essiccazione dell'olio.
- Quando si utilizza la versione colorata si consiglia di effettuare sempre prove preliminari del ciclo di coloritura sul legno da trattare per valutare l'effetto finale.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Attenzione! Stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua prima di smaltirli in conformità alla legislazione vigente.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

L'Olio 100%

