

Maxi Oil

Finitura a base di oli uretanizzati

Finitura monocomponente a base di oli uretanizzati per pavimenti in legno. Dona al legno la colorazione tipica di un trattamento a olio, ma con la durata e la facilità di manutenzione di una vernice. Adatta anche per verniciature di serramenti o altri manufatti in legno esposti anche in esterno. Disponibile nelle versioni: semilucida, opaca ed extra matt.

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto	Liquido ambrato
Densità	0,900 – 0,935 kg/l
Essiccazione fuori polvere	2 ore
Carteggiatura	12 – 14 ore
Sovraverniciatura	12 – 14 ore
Pedonabilità	12 – 14 ore
Messa in esercizio	Min. 24 ore
Resa	12 – 14 m ² /litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	35 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000 g, 1000 giri
Grado di opacità (glossmetro 60°)	Lucida 70 – 75 gloss Semilucida 45 – 50 gloss Opaca 25 – 30 gloss Extramatt 10 gloss
Temperatura di applicazione	> 15 °C
Conservazione	Minimo 24 mesi in confezioni originali sigillate
Contenuto VOC	< 500 g/litro, cat A/j(BS), limite 500 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro, latte da 2,5 litri

Modalità di applicazione

Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20. Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere, pulire accuratamente la superficie e procedere con la finitura.

Maxi Oil è pronta all'uso. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Verniciare a rullo (mohair 6 mm) o a pennello applicando in maniera uniforme una prima mano di finitura Maxi Oil. Dopo 12 – 14 ore è possibile applicare una seconda mano. Se la seconda mano viene applicata entro 48 ore si può evitare la carteggiatura intermedia. Dopo le 48 ore dalla prima mano la carteggiatura con retina di grana 150 – 180 è obbligatoria.

Maxi Oil è applicabile anche a spruzzo previa diluizione con il 10 – 20% di Diluente RMD 91. Applicare Maxi Oil direttamente sul legno, senza utilizzare fondi.



Vernici &
Finiture

Maxi Oil



Certificazioni



Colorazione del legno

Per la colorazione del legno si può utilizzare, prima della finitura con Maxi Oil, il nostro colorante a base d'olio Tintoretto Design, maggiori informazioni sono riportate nella relativa scheda tecnica. Per colorazioni bianche si può utilizzare la versione Maxi Oil Color Bianca.

Un'altra tecnica di colorazione è l'utilizzo del nostro sistema colorante Belle Epoque. Si tratta di una tinta a base acqua che viene stesa sul pavimento con rullo o pennello e subito dopo uniformata con la monospazzola e un pad rosso. Dopo 12 ore si può finire con Maxi Oil. Per istruzioni più dettagliate consultare la scheda tecnica di Belle Epoque.

Note

- Come per tutti i prodotti a base oleosa, legni molto grassi, ad esempio Teak, Iroko e Ulivo, rallentano l'essiccazione della vernice. In casi estremi occorre attendere alcuni giorni.
- Pur essendo calpestabile dopo poche ore, si consiglia la massima cautela nella prima settimana.
- Si sconsiglia la terza mano di finitura. Un film eccessivo potrebbe compromettere la qualità meccanica del film stesso.
- Non teme il gelo tuttavia non applicare a temperature inferiori a 15°C. Temperature inferiori rendono difficile la stesura del prodotto.

Manutenzione

Per la manutenzione ordinaria consigliamo Pulito Parquet.

Per la manutenzione straordinaria usare il polish Lux.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Attenzione! Stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua, lasciarli asciugare e smaltirli in conformità' alla legislazione vigente.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Maxi Oil



Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 03 – 24/04/2024. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.