

# Oil Pro

Olio cera ad elevata resistenza ad effetto soft touch per pavimenti in legno.

Trattamento di finitura con effetto morbido al tatto per pavimenti in legno. Dona al legno la colorazione tipica di un trattamento a olio, ma con durata e facilità di manutenzione superiore. Penetra profondamente nel legno e garantisce una elevata resistenza ai graffi all'abrasione e alle macchie. Disponibile nelle versioni satinata ed extra matt.

## Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto	Liquido ambrato
Densità	0,900 – 0,935 kg/l
Essiccazione fuori polvere	2 ore
Carteggiatura	12 – 14 ore
Sovraverniciatura	12 – 14 ore
Pedonabilità	12 – 14 ore
Messa in esercizio	Min. 24 ore
Resa	12 – 14 m <sup>2</sup> /litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	35 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000 g, 1000 giri
Grado di opacità (glossmetro 60°)	Satinato 20 – 25 gloss Extramatt <10 gloss
Temperatura di applicazione	> 15 °C
Conservazione	Minimo 24 mesi in confezioni originali sigillate
Contenuto VOC	< 500 g/litro, cat A/j(BS), limite 500 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91 o Greencleaner
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro, e da 2,5 litri

## Modalità di applicazione

Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20. Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere, pulire accuratamente la superficie e procedere con la verniciatura.

Oil Pro è pronto all'uso. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Verniciare a rullo (mohair 6 mm) o a pennello applicando in maniera uniforme una prima mano di prodotto. Dopo 12 - 14 ore è possibile applicare una seconda mano. Se la seconda mano viene applicata entro 48 ore si può evitare la carteggiatura intermedia. Dopo le 48 ore dalla prima mano la carteggiatura con retina di grana 150 – 180 è obbligatoria. Oil Pro è applicabile anche a spruzzo previa diluizione con il 10 – 20% di Greencleaner o Diluente RMD 91.

Nel caso si volesse una finitura colorata applicare prima una mano di Tintoretto Design o di Belle Epoque. Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate nelle relative schede tecniche, soprattutto per quanto riguarda i tempi di realizzazione.



Vernici & Finiture

## Oil Pro



## Certificazioni



**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.  
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com



Vernici &  
Finiture

## Note

- Come per tutti i prodotti a base oleosa, legni molto grassi, ad esempio Teak, Iroko e Ulivo, rallentano l'essiccazione. In casi estremi occorre attendere alcuni giorni.
- Pur essendo calpestable dopo poche ore, si consiglia la massima cautela nella prima settimana.
- Si sconsiglia l'utilizzo di fondi a base di nitrocellulosa.
- Si sconsiglia la terza mano di Oil Pro. Uno spessore eccessivo potrebbe compromettere la qualità meccanica del film.
- Non teme il gelo tuttavia non applicare a temperature inferiori a 15 °C. Temperature inferiori rendono difficile la stesura del prodotto.

## Manutenzione

Per la manutenzione ordinaria consigliamo Deteroil

Per la manutenzione straordinaria usare Lux Matt.

## Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

**Attenzione! Stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua, lasciarli asciugare e smaltirli in conformità' alla legislazione vigente.**

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

## Oil Pro



## Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 24/04/2024. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com