

Tovcol TST

Adesivo acrilico ad appiccicosità permanente



Adesivi &
Sigillanti

Tovcol TST

Tovcol TST è un adesivo acrilico in dispersione acquosa a singola spalmatura per il fissaggio in interni di quadrotte autoposanti in moquette, LVT, SPC, su qualsiasi tipologia di sottofondo, anche riscaldante. Il prodotto permette un'agevole rimozione del rivestimento posato anche a distanza di tempo e grazie alla sua appiccicosità permanente consente il riposizionamento del medesimo rivestimento o il fissaggio di uno nuovo.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta densa
Densità	1,15 kg/litro
pH	8
Tempo di attesa	1 – 12 ore in funzione del sottofondo e delle condizioni ambientali
Pedonabilità	Immediata
Messa in esercizio	Immediata
Eventuale diluizione	Fino al 5% con acqua
Resa	100 – 150 g/m ² con rullo in microfibra da 8 mm. 200 – 250 g/m ² con spatola TKB/A2.
Temperatura di applicazione	Min +10, max +35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temperatura > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua, quando essiccato con Solvente di lavaggio S23
Confezioni disponibili	Secchi da 12 kg



Certificazioni



Modalità di applicazione

I massetti cementizi devono essere piani, resistenti alla compressione, privi di polvere o parti incoerenti e non soggetti ad alcuna risalita di umidità. L'umidità dei sottofondi cementizi non deve superare il 2,0% (1,7% se presente il riscaldamento a pavimento). Per i sottofondi a base di gesso o anidrite l'umidità deve essere inferiore a 0,5% (0,2% per i pavimenti riscaldanti). Sottofondi sconnessi o non sufficientemente piani devono essere livellati con un prodotto idoneo.

In caso di sottofondi assorbenti applicare a rullo una mano di Nanofix per regolarizzare l'assorbimento del sottofondo.

Prima di iniziare la posa accertarsi che l'adesivo, il pavimento e il sottofondo siano acclimatati alla stessa temperatura. È importante che il pavimento resiliente da posare sia tolto dagli imballi alcune ore prima della posa per consentirne la diminuzione delle tensioni interne dovute all'imballo.

Mescolare bene prima dell'uso. Applicare Tovcol TST uniformemente sull'intera superficie con una spatola a dente basso (TKB/A1 o A2). Su supporti perfettamente lisci Tovcol TST può anche essere applicato a rullo. Attendere che l'adesivo diventi trasparente, 1 – 12 ore a seconda delle condizioni ambientali. Procedere alla posa avendo cura di massaggiare la superficie dal centro verso l'esterno con un rullo o spatola di legno per permettere una perfetta bagnatura ed eliminare eventuali bolle d'aria. Seguire sempre anche le istruzioni del produttore del pavimento.

TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Adesivi &
Sigillanti

Gli incollaggi realizzati con Tovcol TST, se correttamente eseguiti sono riposizionabili. Prestare attenzione al tempo di attesa, l'adesivo deve diventare trasparente! In caso contrario l'incollaggio diventa permanente. Gli elementi incollati con Tovcol TST possono essere rimossi senza danneggiare il retro del rivestimento. Se invece si volesse preservare il sottofondo, applicare Tovcol TST sul retro degli elementi da incollare, attendere l'evaporazione dell'acqua e poi quando l'adesivo è diventato trasparente procedere all'incollaggio.

Nel caso la superficie dell'adesivo dovesse perdere le sue caratteristiche di appiccicosità a causa di polvere, molteplici riposizionamenti, etc. è sufficiente applicare un ulteriore strato di prodotto.

Note

- Teme il Gelo
- I tempi di attesa possono allungarsi sensibilmente se influenzati da condizioni ambientali di basse temperature o di elevata umidità.
- Non utilizzare in ambienti permanentemente umidi o in continuo contatto con l'acqua.
- Non utilizzare per pavimenti non autoposanti.
- L'applicazione a rullo è possibile solo su sottofondi perfettamente lisci.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Tovcol TST



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 06 – 27/05/2024. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.