

Tovcol PU2K Verde

Adesivo poliuretano bicomponente per erba sintetica



Adesivi &
Sigillanti

Adesivo poliuretano bicomponente esente da acqua e solventi per l'incollaggio delle giunzioni tra teli di erba sintetica, in interni ed esterni. Tovcol PU2K Verde ha elevata lavorabilità, elasticità e un tempo di utilizzo sufficientemente lungo.

Tovcol PU2K Verde

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Comp. A pasta verde Comp. B liquido bruno
Rapporto d'impiego	9:1 in peso
Densità miscela	1,70 kg/l
Tempo di utilizzo miscela	60 – 70 minuti
Tempo di presa	6 - 8 ore
Pedonabilità	24 ore
Messa in esercizio	7 giorni
Resa	400 – 500 g per metro lineare (banda da 40 cm)
Temperatura di applicazione	Da + 10 °C a + 35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temperatura > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S23
Confezioni disponibili	Secchi da 9,9 + 1,1 kg



Certificazioni



Modalità d'uso

I sottofondi devono essere preparati seguendo le normative e i regolamenti vigenti per la realizzazione di campi in erba sintetica. Srotolare e acclimatare i teli e le bande di giunzione per alcune ore prima della posa. Seguire le indicazioni del produttore dei teli per quanto riguarda le modalità di acclimatamento.

Tovcol PU2K può essere utilizzata anche su superfici umide, ma non in presenza di acqua stagnante.

Versare il componente B nel contenitore del componente A e miscelare i due componenti servendosi di un mescolatore elettrico (trapano) fino a ottenere una pasta omogenea e uniforme. Miscelare sempre l'intera confezione, piccoli discostamenti dal rapporto d'impiego ideale possono causare un forte peggioramento delle proprietà meccaniche del prodotto indurito.

Stendere l'adesivo con spatola dentata sulla banda di giunzione. Applicare i teli sull'adesivo fresco avendo cura di bagnare uniformemente il retro del telo. Seguire comunque le indicazioni del produttore dell'erba sintetica. Se necessario applicare dei pesi lungo la giunzione.

Il pot-life della miscela e il tempo d'indurimento variano notevolmente con la temperatura, temperature basse portano a dei tempi d'indurimento molto lunghi, temperature alte invece riducono drasticamente il pot-life..

Note

- Non utilizzare a temperature inferiori a 10 °C
- Togliere i materiali da posare dagli imballaggi alcune ore prima della posa per scaricare le tensioni.
- Seguire le istruzioni del produttore dei teli di erba sintetica.

TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Adesivi &
Sigillanti

Tovcol PU2K Verde



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev 07 – 03/06/2024. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.