Tovcol PU2K

Adesivo poliuretanico per pavimenti resilienti

Adesivo poliuretanico bicomponente per l'incollaggio all'interno e all'esterno di pavimenti resilienti in gomma e PVC

Adesivi & Sigillanti

Tovcol PU2K

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Comp. A – Pasta viscosa Comp. B – Liquido bruno
Rapporto d'impiego	9:1
Densità miscela	1,750 kg/litro
Tempo di utilizzo miscela (pot-life)	60 – 70 minuti
Tempo aperto	2 – 3 ore
Tempo di presa	6 – 8 ore
Pedonabilità	24 ore con cautela
Messa in esercizio	48 ore
Resa	250 – 300 g/m^2 – Spatola TKB/A2 350 – 400 g/m^2 – Spatola TKB/B1
Temperatura di applicazione	Da + 15 a +35 °C
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di lavaggio S23.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni	Secchi da 9,9 + 1,1 kg

Certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

GEV-EMICODE EC 1 PLUS A bassissime emissioni

RECYCLED PLASTIC

Modalità d'uso

Preparazione sottofondo. I sottofondi devono essere piani, resistenti alla compressione a trazione, privi di polvere e parti incoerenti. Eventuali residui di vecchie vernici o cere devono essere rimossi.
L'umidità dei sottofondi cementizi non deve superare il 2,0% (1,7% se presente il riscaldamento a pavimento). Per i sottofondi a base di gesso o anidrite l'umidità deve essere inferiore a 0,5% (0,2% per i pavimenti riscaldanti). E' indispensabile inoltre accertarsi che non vi sia risalita di umidità.
Sottofondi in calcestruzzo sconnessi o non sufficientemente piani, vecchie pavimentazioni in marmo, marmette, ceramica, devono essere livellati con un prodotto idoneo.
I sottofondi devono essere adeguatamente isolati dall'umidità di risalita con idonea barriera vapore, tranne il caso di sottofondi in asfalto. Eventuali fessure o crepe, nelle superfici di calcestruzzo, devono essere riparate con malte sintetiche ottenibili con Adeblok T19 o Primer PU100 miscelati con quarzo a granulometria 0,4 - 0,8 mm.

Preparazione miscela e applicazione. Miscelare accuratamente i due componenti di Tovcol PU2K con agitatore meccanico fino ad ottenere una pasta omogenea. Stendere l'adesivo con una spatola dentata idonea, in modo uniforme e su una superficie tale da poter essere ricoperta entro il tempo aperto del prodotto.

TOVER®

Made in Italy

UNI EN ISO 9001:2008 Cert. N° 393

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Adesivi & Sigillanti

Tovcol PU2K

Il pavimento deve essere applicato sull'adesivo ancora fresco quindi accuratamente massaggiato con un rullo d'acciaio dal centro verso l'esterno, in modo da permettere un perfetto contatto tra il rivestimento e il sottofondo, facendo nello stesso tempo fuoriuscire dai lati eventuali bolle d'aria. Dopo 2 – 3 ore rullare nuovamente il rivestimento. In presenza di rivestimenti rigidi è opportuno caricare il piano con pesi distribuiti in maniera uniforme sulla superficie fino a presa definitiva. Ad indurimento ottenuto, l'adesivo diventa elastico e con eccellente resistenza all'umidità, al calore e ad agenti atmosferici.

Note

- Non usare Tovcol PU2K se non si è in grado di mantenere perfettamente aderente il rivestimento al supporto fino alla presa.
- Non diluire mai il prodotto.
- Nel caso di pose in esterno si consiglia di agire nelle ore meno calde.
- A causa della variabilità dei tipi di gomma è consigliato verificare il grado di incollaggio.
- Il pavimento deve essere tolto dagli imballi alcune ore prima della posa; i teli devono essere adagiati liberamente o almeno allentati dai rotoli per consentire l'acclimatamento e la diminuzione delle tensioni dovute all'imballo;
- Seguire sempre anche le istruzioni del produttore del rivestimento

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente

Certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

GEV-EMICODE EC 1 PLUS A bassissime emissioni

RECYCLED PLASTIC

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev 07 – 31/05/2024. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com