

Gebruiksvriendelijke ééncomponent primer op waterbasis

Bravo is een ééncomponent, watergedragen primer voor het ter plaatse lakken van parket. Aangewezen voor de belangrijkste houtsoorten, inclusief de meest voorkomende exotische houtsoorten. Dankzij de samenstelling is het mogelijk om de eerste laag aan te brengen met een minimaal risico op overlappenden. De primer is eenvoudig te schuren (indien gewenst) en kan overschilderd worden met alle Tover watergedragen verven.



VERNIS &
AFWERKINGEN

Technische gegevens bij 20 °C en 60% r.v.

Uiterlijk	Heldere vloeistof
Dichtheid	1,040 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Stofdroog	10-15 minuten
Handdroog	1 uur
Overschilderbaar	Minimaal 1 uur
Schuren	2 - uur
Uitstrijkrendement	10 - 12 m ² /liter
Toepassingstemperatuur	> 10 °C – Niet vorstbestendig
Bewaring	12 maanden in originele verzegelde verpakking bij temp > 10 °C
VOS	75 g/liter, cat A/i (BA), limiet 140 g/liter (2004/42/CE)
Reinigen van gereedschap	Maak de roller onmiddellijk na gebruik schoon met water en neutrale zeep, en gebruik daarbij een wringer totdat de roller niet meer doordrenkt is met opalescente vloeistof; spoel zo mogelijk nog eens na met schoon water. Bewaar de rollen in met water verdunde Wasoplossing S/28; spoel ze af met schoon water alvorens ze weer te gebruiken
Verkrijgbare verpakkingen	Jerrycans van 5 liter



CERTIFICATEN



Toepassingsmethode

Schuur het parket zodat er een glad oppervlak ontstaat dat vrij is van olie, vet, was en oude verf. Opstoppen met bindmiddel op waterbasis zoals Idrostucco RS/30 of een bindmiddel op solventbasis zoals Lega Stucco RS/A gemengd met houtstof. Afwerken met schuurpapier korrel 120/150 en het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken. Controleer altijd of de omstandigheden geschikt zijn om te vernissen. Schud het blik goed en breng met een roller of kwast één laag Bravo aan. Na het drogen (2 – 3 uur), kan je indien gewenst zorgvuldig schuren met een schuurnet korrel 180 – 220. Maak het oppervlak goed stofvrij. Een andere mogelijkheid is om na de Bravo een eerste laklaag aan te brengen en deze te polijsten voor de definitieve laklaag aan te brengen. Voltooi de verniscyclus met een van onze lakken op waterbasis volgens de aanwijzingen in het desbetreffende productinformatieblad.

Opmerkingen

Bij hout dat een warmtebehandeling heeft ondergaan of industrieel verouderd is met ammoniak of andere reagentia, is het raadzaam de compatibiliteit met de grondverf te controleren om er zeker van te zijn dat er geen abnormale reacties of hechtingsproblemen met deze houtsoorten optreden. Dezelfde voorzichtigheid moet in acht genomen worden bij vette of harsachtige houtsoorten, vooral als die niet gangbaar zijn.

Niet vorstbestendig

Giet het product niet rechtstreeks op de vloer.

Gebruik een geschikt proper verfbakje.

Vermijd het vernissen van de omtrek en de hele ruimte in twee fasen. Behandel kleine gedeelten van de omtrek en ga onmiddellijk over tot het vernissen van de aangrenzende zone.

Vermijd direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.

Vermijd tocht.

Zet de vloerverwarming uit, minstens de dag voordien

Veiligheidsnormen

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

Afvalverwerking

Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.



VERNIS & AFWERKINGEN



CERTIFICATEN



De aanbevelingen in dit technisch informatieblad zijn uitsluitend indicatief en houden geenszins onze verantwoordelijkheid in, aangezien de wijze en de voorwaarden van gebruik van het product buiten onze controle vallen. Wij raden u aan de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik te verifiëren.

Herz. 01 – 19/11/2024. Dit blad annuleert en vervangt het vorige.