

Idrostucco RS/30

Watergedragen vulmiddel te mengen met schuurstof

Sneldrogend watergedragen vulmiddel, te mengen met houtstof voor het opvullen van houten vloeren. Idrostucco RS/30 zakt niet in en is volledig geurloos; bovendien bevat het een laag VOS-gehalte. Vloeren die met Idrostucco RS/30 zijn hersteld, kunnen worden afgewerkt met zowel watergedragen als solventgedragen producten.

Technische gegevens bij 20 °C – 60% r.v.

Uiterlijk	Witte vloeistof
Dichtheid	1,0 kg/liter
pH	6
Stofdroog	20 minuten
Schuurklaar	40 – 60 minuten
Rendement	Ongeveer 30 m²/liter
VOS	40 g/liter
Applicatietemperatuur	+5 tot +35 °C
Reiniging van gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water
Opslag	12 maanden in originele gesloten verpakking – Beschermen tegen vorst
Verpakking	Kunststof jerrycan van 5 liter

Toepassing

Schuur de houten vloer met grove en middelgrove schuurschijven om een glad oppervlak te verkrijgen, vrij van olie, vet en was. Verzamel het houtstof van de tweede schuurgang en meng dit met Idrostucco RS/30 tot een homogeen en vloeïend mengsel.

Breng het mengsel snel en gelijkmatig aan op de vloer met een roestvrijstalen of niet-metalen spaan, en zorg ervoor dat het zoveel mogelijk in de scheuren dringt. Herhaal de handeling indien nodig.

Wacht tot volledige droging (40 – 60 minuten), en maak de vloer daarna klaar met een schuurschijf korrel 100 – 120. Vooraleer over te gaan tot het afwerkingssysteem, is het aanbevolen om eventuele overtollige resten te verwijderen en het oppervlak grondig te stofzuigen.

Opmerking

Om een vulmiddel te verkrijgen met een kleur zo dicht mogelijk bij die van het hout, wordt aanbevolen om hetzelfde houtstof te gebruiken dat afkomstig is van het schuren van de te behandelen vloer.



VERNIS &
AFWERKINGEN



CERTIFICATEN



Veiligheidsvoorschriften

Product voor professioneel gebruik. Volg strikt de instructies op het etiket en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad vóór gebruik van het product.

Afvalverwerking

Verwijder ongebruikt product en lege verpakkingen in overeenstemming met de lokale wetgeving.



**VERNIS &
AFWERKINGEN**



CERTIFICATEN



De aanbevelingen in dit technisch gegevensblad worden uitsluitend ter informatie verstrekt en binden ons op geen enkele wijze, aangezien de toepassingsmethoden en gebruiksomstandigheden van het product buiten onze controle vallen.

Wij raden aan om de werkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik vooraf te controleren.

Rev 03 – 12/05/2020. Dit technisch gegevensblad vervangt alle vorige versies.