

Natural Wood

Watergedragen afwerking. Onzichtbaar uiterlijk op hout

Natural Wood is een watergedragen afwerking voor houten vloeren met een onzichtbaar uiterlijk. Het geeft het hout een natuurlijke, heldere en extreem matte uitstraling, met een aangenaam zacht gevoel bij aanraking – soft touch-effect. Het garandeert ook hoge prestaties op het gebied van kras-, slijtage- en vlekbestendigheid, die verder verhoogd kunnen worden door het toevoegen van

Technische gegevens bij 20 °C – 60% r.v.

Uiterlijk	Witte vloeistof
Dichtheid	1,022 kg/liter
pH	7,5
Stofdroog	1 uur
Licht beloopbaar	3 – 4 uur (met voorzichtigheid)
Schuurklaar	4 – 5 uur
Gebruiksklaar	Minimaal 24 uur
Rendement	12 – 14 m ² /liter
Slijtvastheid na 7 dagen	25 mg – Taber Abraser, wielen CS10, 1000 g, 1000 omwentelingen
Glansgraad (60°)	< 5 glans
Applicatietemperatuur	> 10 °C – Gevoelig voor vorst
VOC	45 g/liter, cat A/i (WB) limiet 140 g/liter (2004/42/CE)
Opslag	12 maanden in originele gesloten verpakking bij een temperatuur > 10 °C
Reiniging van gereedschap	Reinig de roller onmiddellijk na gebruik met water en neutrale zeep met behulp van een 'rollerverwinger' tot de roller geen opalescente vloeistof meer bevat; indien mogelijk naspoelen met schoon water. Bewaar de rollers in Lavaggio S/28 Reinigingsoplossing (geschikt verdund); spoel opnieuw met schoon water vóór hergebruik.
Verkrijgbare verpakkingen	Blikken van 1 of 2,5 liter

Toepassing

Schuur de houten vloer zoals gebruikelijk en verwijder alle resten van eerdere behandelingen. Indien nodig, vul de scheuren op met één van de Tover vulmiddelen: Idrostucco RS/30 op waterbasis (bij voorkeur), Lega Stucco RS/A op solventbasis. Verwijder de voegenresten met schuurpapier korrel 100 of 120. Stofzuig het stof grondig en reinig het oppervlak zorgvuldig. Meng het product in de originele verpakking, giet het in een geschikt bakje en breng het gelijkmatig aan met een roller of borstel.



VERNIS & AFWERKINGEN



CERTIFICATEN



Na 4 – 5 uur, schuur licht met een fijne gaasschijf korrel 180 – 220 en breng een tweede laag aan. Voor oppervlakken met intensief gebruik of vlekken, kan een derde laag worden aangebracht na 3-4 uur, zonder tussentijds schuren. Controleer altijd of de omgevingsomstandigheden geschikt zijn voor de afwerking. Bij grote oppervlakken en hoge omgevingstemperaturen of lage luchtvochtigheid wordt aanbevolen om 5% van de vertrager Rallenty aan het product toe te voegen. Om het natuurlijke effect langdurig te behouden, is het mogelijk om Natural Wood te mengen met 10% van de verharder B Plus. Op deze manier worden de kleurstoffen in het hout geblokkeerd en deze toevoeging verbetert bovendien de chemische en mechanische bestendigheid van het product. Na het mengen is het product ongeveer 4 uur bruikbaar.

Opmerkingen

- Vorstgevoelig
- Niet gebruiken op primers op solventbasis
- Niet gebruiken voor buitentoepassingen
- Giet het product niet rechtstreeks op de vloer
- Vermijd het behandelen van de omtrek en de rest van de kamer in twee fasen. Werk in kleine secties langs de randen en ga onmiddellijk door naar het aangrenzende gebied
- Vermijd direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen
- Vermijd tocht
- Schakel het verwarmingssysteem uit, vooral bij vloerverwarming

Onderhoud

Voor de regelmatige reiniging en het onderhoud van vloeren behandeld met dit product, raden wij het gebruik aan van de neutrale zeep Deteroil of de desinfecterende reiniger Saniparquet.

Voor grondig onderhoud adviseren wij de vloeibare was Lux Matt.

Veiligheidsvoorschriften

Product bestemd voor professioneel gebruik. Volg strikt de instructies op het etiket en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad vóór gebruik van het product.

Afvalverwerking

Verwijder het ongebruikte product en de lege verpakking volgens de geldende lokale wetgeving.



VERNIS & AFWERKINGEN



CERTIFICATEN



De informatie in dit technisch gegevensblad is uitsluitend bedoeld als richtlijn en houdt geen aansprakelijkheid onzerzijds in. Pas het gebruik van onze producten aan de omgevingsomstandigheden en de te behandelen materialen aan.
Rev 04 – 16/12/2024. Dit technisch gegevensblad vervangt alle vorige versies.