

Base Gold

Fondo bicomponente all'acqua ad effetto moderatamente tonalizzante

Base Gold è un fondo bicomponente all'acqua ad elevata copertura in grado di conferire al legno un leggero effetto tonalizzante, più evidente nel caso di legni esotici come iroko, teak o doussié. Le proprietà impregnanti del prodotto limitano al minimo il rischio di sormonti; l'eccellente livellamento, dopo carteggiatura, lascia la superficie liscia ed uniforme anche in presenza di legni porosi.

Base Gold può essere impiegato, con ottimi risultati, sotto qualsiasi vernice mono o bicomponente a base acqua o bicomponente poliuretanica a base solvente.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Comp. A – Liquido bianco Comp. B – Liquido trasparente
Rapporto di impiego	10:2 con induritore B Plus
Densità miscela	1,044 kg/litro
pH	7,0
Tempo di utilizzo (pot-life)	4 ore
Fuori polvere	30 minuti
Secco al tatto	2 ore
Carteggiatura	12 - 18 ore
Eventuale diluizione	Rallenty (max 5%) o acqua
Resa	12 – 14 m ² /litro
VOC	120 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Da +5 a +35 °C
Pulizia attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni disponibili	Taniche di plastica da 5 + 1 litri

Modalità di applicazione

Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici.

Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/A mescolati con la polvere del legno; completare il ciclo di carteggiatura con grana 120 – 150. Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il prodotto. Verificare sempre che ci siano le condizioni idonee per la verniciatura. Agitare bene il fustino, miscelare i due componenti nell'esatto rapporto di impiego e applicare una mano di Base Gold a rullo o a pennello avendo cura di bagnare bene il legno in maniera uniforme.



VERNICI &
FINITURE



CERTIFICAZIONI



Dopo 12 – 18 ore si può procedere alla carteggiatura con retina a grana 180 – 220. Pulire bene la superficie.

Completare il ciclo di verniciatura con una delle nostre vernici a base acqua seguendo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche.

Base Gold può essere sovraverniciato anche con vernici poliuretaniche a solvente, in questo caso è necessario attendere almeno 24 ore prima della sovraverniciatura.

Note

- In caso di legni termotrattati o invecchiati industrialmente con ammoniacca o altri reagenti, si consiglia di verificare la compatibilità con il fondo per assicurarsi che non ci siano reazioni anomale o problemi di adesione su questi legni. La stessa attenzione dovrebbe essere osservata nel caso di legni grassi o resinosi, soprattutto se non di uso comune.
- Teme il gelo
- Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale, trattare piccoli tratti perimetrali ed immediatamente procedere nella verniciatura della zona adiacente.
- Sebbene la miscela A + B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il pot-life indicato (4 ore) al fine di ottenere un film continuo ed omogeneo.
- Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento.
- Usare un contenitore adatto.
- Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.
- Evitare le correnti d'aria.
- Spegnerne il riscaldamento soprattutto se a pavimento.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



**VERNICI &
FINITURE**



CERTIFICAZIONI



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 04 – 20/07/2021. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.