

Primer C4

Hechtingsbevorderaar voor cementgebonden egaliseermiddelen

Eencomponent, watergedragen hechtingsbevorderaar voor de voorbereiding van niet-absorberende en compact absorberende ondergronden, cementdekvloeren of ondergronden met restanten van vinyl-lijmen, voor het aanbrengen van cementgebonden egalisaties of uitvlaklagen. Primer C4 kan ook worden gebruikt op bestaande vloeren van hout, hars of keramiek. Geschikt als isolatielaag voor gips- of anhydrietondergronden voorafgaand aan cementgebonden egalisaties.

Technische gegevens bij 20 °C – 60% r.v.

Uiterlijk	Viscose blauwe vloeistof
Dichtheid	1,050 kg/liter
pH	8,5
Eventuele verdunning	Water
Wachttijd voor cementgebonden egalisatie	Minimaal 1 uur – maximaal 24 uur
Rendement	5 – 10 m ² /liter
Applicatietemperatuur	Van +5 tot +35 °C
VOS	< 0,1 g/liter, cat A/h (BA), limiet 50 g/l (2004/42/EG)
Opslag	12 maanden in originele gesloten verpakking bij >10 °C – Vorstgevoelig
Reiniging van gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water
Verpakking	Kunststof jerrycans van 5 en 10 liter

Toepassingsmethode

Zorg ervoor dat de ondergrond vrij is van stof, olie, vet en loszittende lagen. Niet-hechtende verf, lak en lijmresten moeten mechanisch worden verwijderd. Cementgebonden ondergronden moeten vlak, compact, droog en uitgehard zijn. Controleer het restvochtgehalte met een carbide-hygrometer. Bij installatie van vochtgevoelige vloerbedekkingen, controleer of het vochtgehalte geschikt is; zo niet, zorg dan voor een vochtscherm voor aanbrengen van Primer C4 en het egaliseermiddel.

Niet-absorberende ondergronden: Goed schudden voor gebruik. Aanbrengen met kortharige roller, in kruislings patroon voor een egale, dunne laag.

Absorberende ondergronden: Verdun Primer C4 met water tot max. 1:1, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. Breng vervolgens aan zoals bij niet-absorberende vloeren.

Tussen twee egalisatielagen: Primer C4 als hechtingslaag aanbrengen.



PRIMERS &
ONDERGRONDEN



CERTIFICATEN



Opmerkingen

- Vorstgevoelig.
- Indien het egaliseermiddel niet binnen 24 uur wordt aangebracht, is hernieuwde toepassing van Primer C4 vereist.

Veiligheidsvoorschriften

Product voor professioneel gebruik. Volg strikt de instructies op het etiket en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor gebruik.

Afvalverwerking

Verwijder het ongebruikte product en de lege verpakking volgens de geldende lokale wetgeving.



**PRIMERS &
ONDERGRONDEN**



CERTIFICATEN



De aanbevelingen in dit technisch gegevensblad worden uitsluitend ter informatie verstrekt en binden ons op geen enkele wijze, aangezien de toepassingsmethoden en gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen. Wij raden aan om de werkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik vooraf te controleren.
Rev 06 – 28/04/2020. Dit technisch gegevensblad vervangt alle vorige versies.