

Tovcol TST

Druk gevoelige acrylaatlijm voor soepel vloerbekleding

Tovcol TST is een watergedragen acrylaatlijm met permanente kleefkracht, geschikt voor het verlijmen van elastische vloerbedekkingen zoals tapijt, tapijttegels, LVT en SPC op alle soorten ondergronden: absorberend, niet-absorberend en met vloerverwarming, voor binnentoepassingen. Dankzij de permanente kleefkracht kunnen vloeren eenvoudig worden verwijderd en eventueel opnieuw gelegd, zonder beschadiging van de bekleding.



LIJM &
SEALERS

Technische gegevens – 20 °C, 60% R.V.

Uiterlijk	Dikke pasta
Dichtheid	1,15 kg/liter
pH	8
Wachttijd	1 – 12 uur afhankelijk van ondergrond en omgeving
Licht beloopbaar	Onmiddellijk
Gebruikstijd	Onmiddellijk
Verdunning	Maximaal 5% met water
Rendement	100 – 150 g/m ² met microvezelroller (8 mm haar) 200 – 250 g/m ² met TKB/A2-spaan
Verwerkingstemperatuur	Min +10, max +35 °C
Opslag	12 maanden in gesloten originele verpakking bij > 10 °C – vorstgevoelig
Reiniging gereedschap	Met water direct na gebruik, met Solvente S23 indien opgedroogd
Verpakking	Emmers van 12 kg



CERTIFICATEN



Toepassing

Cementdekvloeren moeten vlak, drukvast, stofvrij en vrij van losse delen zijn. Vochtgehalte van betonnen ondergronden mag niet meer dan 2,0% zijn (1,7% bij vloerverwarming). Voor gips- of anhydrietgebonden ondergronden: < 0,5% (0,2% bij vloerverwarming). Oneffen ondergronden moeten worden geëgaliseerd. Bij absorberende ondergronden een laag Nanofix primer aanbrengen met een roller.

Voor installatie moeten de lijm, de vloer en de ondergrond op dezelfde temperatuur zijn geacclimatiseerd. Haal de vloerbedekking enkele uren van tevoren uit de verpakking om inwendige spanningen te reduceren.

Goed mengen voor gebruik. Breng Tovcol TST gelijkmatig aan met een fijngetande spaan (TKB/A1 of A2). Op perfect gladde ondergronden kan ook met een roller worden gewerkt. Wacht tot de lijm transparant wordt (1 – 12 uur afhankelijk van omgeving). Breng de vloer aan en wals het oppervlak vanaf het midden naar buiten met een roller of houten spaan om luchtballen te vermijden. Volg steeds de instructies van de fabrikant.

Verwijderbaarheid en herpositionering

Bij correct gebruik kunnen verlijmingen met Tovcol TST worden herpositioneerd. Let op de wachttijd: de lijm moet transparant zijn, anders wordt de hechting permanent. Gelijmde elementen kunnen worden verwijderd zonder schade aan de bekleding. Indien behoud van de ondergrond nodig is, breng de lijm aan op de achterzijde van de bekleding, laat het water verdampen, en plaats zodra de lijm transparant is. Indien de kleefkracht vermindert door stof of herpositionering, volstaat het een extra laag lijm aan te brengen.

Opmerkingen

- Vorstgevoelig
- Wachttijd kan aanzienlijk langer zijn bij lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.
- Niet gebruiken in permanent vochtige omgevingen of in direct contact met water.
- Alleen geschikt voor losliggende vloerbedekking.
- Rollerapplicatie alleen mogelijk op perfect vlakke ondergronden.

Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor professioneel gebruik. Volg strikt de etikettering en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad vóór gebruik.

Afvalverwerking

Verwijder ongebruikt product en lege verpakkingen volgens de lokale regelgeving.



LIJM &
SEALERS



CERTIFICATEN



De informatie in dit technisch gegevensblad is uitsluitend bedoeld als richtlijn en bindt ons op geen enkele wijze, aangezien de toepassingsomstandigheden buiten onze controle vallen. Pas het gebruik van het product aan de omgevingsomstandigheden en de te behandelen materialen aan.
Rev 06 – 27/05/2024. Dit gegevensblad vervangt alle vorige versies.