

ALCHIMIA

Soluzione bicomponente all'acqua per l'eliminazione del rosa dal rovere americano

Prodotto a base acqua a due componenti per l'eliminazione della colorazione rosa dal rovere americano. Facile da usare, esente da solventi e inodore, può essere sovraverniciato con finiture a base olio, vernici bicomponenti all'acqua, o finiture UV e Led.

Può essere utilizzato in un unico passaggio miscelando i due componenti, o in alternativa come sistema a due passaggi applicando separatamente Alchimia 1 e Alchimia 2.



VERNICI &
FINITURE

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

	Alchimia 1	Alchimia 2
Aspetto	Liquido trasparente	Liquido biancastro
Rapporto di impiego con Alchimia 2	1:1 in volume	1:1 in volume
Tempo di utilizzo miscela (pot-life)	5 – 6 ore	5 – 6 ore
Densità	1,0 Kg/litro	1,0 Kg/litro
pH	3,0 – 4,0	10,0 – 11,0
Eventuale diluizione	Acqua, in qualunque proporzione	Acqua, in qualunque proporzione
Resa	5 – 10 m ² /litro	5 – 10 m ² /litro
Temperatura di applicazione	> 10° C	> 10° C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate	12 mesi in confezioni originali sigillate
VOC	0	0
Pulizia degli attrezzi	acqua	acqua
Confezioni disponibili	Secchi da 4 lt	Secchi da 4 lt

Modalità d'uso

Il legno da trattare dev'essere grezzo, esente da ogni traccia di trattamento a vernice, olio o cera.

Prima di procedere con il trattamento si raccomanda di effettuare delle prove preliminari su ciascuna partita di legno al fine di verificare che l'effetto sia quello voluto.

Applicazione in un passaggio

Prima dell'uso agitare bene i due componenti, in particolare Alchimia 2 e assicurarsi che non vi sia residuo sul fondo del contenitore. Miscelare insieme Alchimia 1 e Alchimia 2 in rapporto di 1 : 1 e omogeneizzare bene la soluzione ottenuta. Preparare soltanto il quantitativo di miscela che si prevede di utilizzare nell'arco di 5 – 6 ore di lavoro. Stendere una mano abbondante di miscela utilizzando un pennello, un rullo o mediante un altro sistema di applicazione adatto allo scopo. Il prodotto dev'essere applicato fino a saturazione: assicurarsi di applicare una grammatura compresa tra 100 e 200 g/m². La resa è indicativa e dipende dalla tipologia del legno e dalla sua preparazione. Mescolare periodicamente la miscela durante la lavorazione assicurandosi di applicare sempre prodotto omogeneo. Eventuali quantitativi di miscela rimasti dopo le 5 – 6 ore di pot life possono essere aggiunti a miscela fresca preparata sul momento, da utilizzare comunque entro la fine della giornata.



CERTIFICAZIONI



Lasciare asciugare il legno trattato per almeno 12 ore, quindi spazzolare accuratamente la superficie e aspirare la polvere che si forma durante il trattamento. A tale scopo si può utilizzare una spazzolatrice meccanica o una monospazzola con pad verde o rosso.

Procedere con l'applicazione della finitura che può essere a base olio, vernici bicomponenti all'acqua, finiture UV e Led. Anche sistemi coloranti come ad esempio Idrofondo Industry, Belle Epoque o Tintoretto Design possono essere utilizzati. Consultare le relative schede tecniche per le modalità di applicazione.

Applicazione in due passaggi

Agitare bene Alchimia 1. Stendere una mano abbondante e uniforme di prodotto utilizzando un pennello o un rullo e lasciare penetrare per 10 – 15 minuti. Verificare che non vi siano ristagni visibili di liquido sul legno prima di passare alla fase successiva.

Agitare bene Alchimia 2 e applicare una mano abbondante e uniforme con le stesse modalità. Per un risultato ottimale, applicare la parte 2 quando il legno è ancora umido. Lasciare asciugare il legno e procedere con la finitura come indicato nell'applicazione ad un passaggio.

Note

- E' preferibile utilizzare pennelli o rulli in materiale sintetico.
- L'applicazione può essere effettuata anche mediante immersione
- Se si vuole ottenere uno sbiancamento più marcato ripetere il ciclo di applicazione. Prima di valutare se è necessaria una seconda applicazione lasciare asciugare completamente il legno.
- Per ottenere effetti più tenui diluire parte 1 e parte 2 con acqua in qualunque proporzione.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



**VERNICI &
FINITURE**



CERTIFICAZIONI

