

Maxima

Vernis polyuréthane bi-composant en phase aqueuse

Vernis bi-composant haute performance pour parquets. Convient aux zones à fort trafic telles que les aéroports et les centres commerciaux. Facile à appliquer, il permet d'obtenir des finitions impeccables. Résistant aux produits chimiques courants et aux traces noirs de semelles et talons. Maxima confère au bois une couleur naturellement claire.

Disponible en version brillante, semi-brillante, mate et extra-mate.

Données techniques à 20 °C – 60 % H.R.

Aspect	Liquide blanc
Rapport de mélange	10 : 1
Densité	1,025 – 1,050 kg/litre
Viscosité	20 Ford Cup 4
pH	7,5 – 8,0
Durée de vie du mélange	4 heures
Dilution possible	5 % avec Rallenty ; 10 % avec eau pour pulvérisation
Sec au toucher	1 heure
Recouvrable	4 – 5 heures
Ponçage	4 – 5 heures
Ouverture à la marche	24 heures
Rendement	12 – 14 m ² /litre
Résistance à l'abrasion après 7 jours	12 mg – Taber, CS10, 1000 g, 1000 tr/min
Brillance 60°	Brillant = 70 / Semi-brillant = 30 Mat = 15 / Extra-mat = 5
Température d'application	> 10 °C – Craint le gel
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine scellé à >10 °C
COV	85 g/litre, cat. A/j (PA), limite 140 g/litre (2004/42/CE)
Nettoyage des outils (rouleau)	Nettoyer immédiatement au savon neutre et à l'eau, rincer, puis conserver dans Soluzione S/28 diluée
Conditionnement	bidons de 5 + 0,5 litres

Application

Poncer le parquet et retirer les traitements antérieurs. Si nécessaire, combler les fissures avec le liant à base eau Idrostucco RS/30 ou à base solvant Lega Stucco RS/A. Poncer les résidus avec un abrasif grain 100 ou 120. Aspirer la poussière et nettoyer.

Agiter soigneusement le composant A. Mélanger A et B au rapport 10:1 en versant B lentement dans A sous agitation. Attendre 5-10 minutes pour la pré-réaction. Appliquer le vernis. En cas de pulvérisation, diluer à 10 % avec de l'eau. Pour application au rouleau, utiliser un rouleau microfibre à poils moyens.



VERNIS
ET FINITIONS



CERTIFICATIONS



Appliquer une première couche. Après 4–5 heures, poncer avec un abrasif grain 220 et appliquer une seconde couche. Une troisième couche est possible pour un effet plus couvrant.

Sur bois brut, s'assurer que le bois soit uniformément mouillé par le vernis, éviter de repasser sur bois sec.

Il est possible de remplacer la première couche par un fond dur en phase aqueuse (Idrofondo H2O, Tone-Up, Idrofondo Mito, Bravo, Super Gold ou Fast&Full). Utilisable également avec des fonds durs solvantés (Fondo Isolante AL, Gran Fondo). Suivre les indications des fiches techniques pour chaque fond dur.

Remarques

- Ne pas mélanger Maxima avec d'autres vernis
- Ne pas verser le vernis directement sur le sol
- Utiliser un récipient adapté
- Ne pas traiter séparément les bords et le centre : travailler par zones cohérentes
- Éviter la lumière directe du soleil et les courants d'air pendant l'application
- Couper le chauffage, en particulier en cas de plancher chauffant
- Respecter la durée de vie du mélange (4 heures) pour un film homogène
- Fondo Isolante AL et Tone-Up ne doivent pas être poncés. Gran Fondo doit être poncé avec précaution

Entretien

Pour le nettoyage courant, utiliser le savon Pulito Parquet. Pour l'entretien extraordinaire, utiliser les cires en émulsion aqueuse Lux ou Lux Matt.

Consignes de sécurité

PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL. Respecter scrupuleusement les indications sur l'étiquette et consulter la fiche de sécurité avant utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la réglementation locale en vigueur.



VERNIS ET FINITIONS



CERTIFICATIONS



Les informations contenues dans cette fiche sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. Adapter l'utilisation aux conditions environnementales et au support à traiter.

Rév. 02 – 21/01/2020. Cette fiche annule et remplace les versions précédentes.