

Adesol 100

Adhésif à action expansive pour réparations

Adhésif polyuréthane mono-composant sans solvant, à action expansive, conçu pour fixer rapidement et réparer les lames de bois mal collées au support. Adesol 100 peut être utilisé aussi bien avant qu'après le ponçage du parquet.

Données techniques à 20 °C et 60 % H.R.

Caractéristique	Valeur
Aspect	Liquide brun visqueux
Densité	1,150 kg/litre
Temps de prise	6 à 8 heures
Ponçage	24 heures
Température d'application	De +5 à +35 °C
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage avec Solvente di Lavaggio S/23. Si le produit a durci, il ne peut être éliminé que mécaniquement.
Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine scellé – Craint le gel
Conditionnement	Flacons de 500 ml

Mode d'emploi

Réparations avant la finition : percer un trou de 4 mm et injecter le produit, après avoir ajouté quelques gouttes d'eau pour accélérer la réaction d'expansion et de durcissement. Poser un poids sur les lames concernées afin d'éviter tout gonflement excessif. Une fois durci, poncer puis reboucher la zone avant d'appliquer le vernis.

Réparations sur parquet déjà verni : appliquer une cire en pâte (par ex. Universal Wax) sur la zone à traiter pour protéger le vernis pendant l'intervention. Laisser sécher plusieurs heures, puis procéder comme pour le cas précédent. Il est impératif d'appliquer une pression adéquate sur les lames afin d'éviter des déformations ultérieures difficilement réparables.

Après durcissement, éliminer l'excédent de produit, retirer la cire, puis combler le trou à l'aide d'une cire solide à chaud ou avec notre mastic acrylique coloré Full Gap.

Consignes de sécurité

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL. Respecter rigoureusement les consignes figurant sur l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale en vigueur.



COLLES ET
SCELLANTS



CERTIFICATIONS



Les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisateur devra s'assurer de l'adéquation du produit aux conditions d'application spécifiques et aux matériaux à traiter.

Rév. 05 – 23/03/2020. Ce document annule et remplace la version précédente.