

Bella

Vernice bicomponente all'acqua esente da isocianato

Vernice bicomponente all'acqua esente da isocianato e da poliaziridine, caratterizzata da assenza di sostanze nocive nell'indurente, tempo di utilizzo molto lungo, facilità di applicazione ed elevata resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche di uso comune. Bella è disponibile nelle versioni: Lucida, Semilucida e opaca.

Bella è disponibile nelle versioni: Lucida, Semilucida, Opaca, Extramatt e Nature ad effetto naturalizzato.

La versione Nature conferisce al legno di rovere, o altri legni chiari un effetto naturale. Il pavimento verniciato si presenta soffice al tatto, estremamente opaco, chiaro naturale e non subisce la variazione di colore tipica delle vernici all'acqua. Bella Nature è indicata esclusivamente per rovere e altri legni chiari, se ne sconsiglia l'uso su legni scuri.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco/rosato
Rapporto di impiego	10 : 1 con indurente Eco B Plus
Densità	1,025 – 1,050 kg/litro
pH	7,5 – 8,0
Tempo di utilizzo miscela	12 ore
Eventuale diluizione	5% con Rallenty; 10% con acqua per applicazione a spruzzo
Fuori polvere	1 ora
Sovraverniciatura	4 - 5 ore
Carteggiatura	4 - 5 ore
Messa in esercizio	minimo 24 ore
Resa	12 – 14 m ² /litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	12 mg (22 mg per la versione Nature) – Taber Abraser, mole CS10, 1000 g, 1000 giri
Grado di opacità (60°)	Lucida 70 gloss Semilucida 30 gloss Opaca 15 gloss Extra Matt < 5 gloss Nature < 5 gloss
Temperatura di applicazione	Da + 15 a + 35 °C
VOC	60 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C
Confezioni disponibili	Taniche da 5 + 0,5 litri



Vernici &
Finiture

Bella



Certificazioni



Modalità di applicazione

Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Idrostucco RS/30, a base acqua oppure Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 a base solvente (consultare le relative schede tecniche). Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere, pulire accuratamente la superficie e procedere con la verniciatura.

Agitare bene il componente A. Miscelare omogeneamente i due componenti nell'esatto rapporto d'impiego. Per una corretta miscelazione si consiglia di versare il componente B nel componente A lentamente e sotto agitazione.

Attendere 5 – 10 minuti per consentire una pre-reazione della miscela quindi applicare la vernice. In caso di applicazione a spruzzo diluire con circa il 10% di acqua. Per l'applicazione a rullo si consiglia l'impiego di rulli in microfibra a pelo medio che permettono una agevole ed omogenea distribuzione della vernice ed una migliore lavorabilità.

Applicare a rullo una prima mano di Bella, dopo 4 – 5 ore carteggiare con grana 220 ed applicare una seconda mano nello stesso modo. Per un risultato più pieno si può applicare una terza mano.

Prestare particolare attenzione durante l'applicazione della prima mano su legno grezzo, per ottenere un buon risultato è necessario che il legno sia bagnato in maniera omogenea dalla vernice, evitare di passare il rullo scarico su legno grezzo.

È possibile sostituire la prima mano di vernice con uno dei nostri fondi a base acqua: Idrofondo H2O, Tone-Up, Fast & Full, Mito o Base Gold in modo da velocizzare il lavoro di verniciatura o per ottenere effetti più o meno tonalizzanti. Con il fondo Fast & Full è possibile realizzare in tempi brevi un ciclo a due mani con ottimi risultati.

Consultare le schede tecniche dei fondi per maggiori informazioni.

Bella Nature – Per questa versione consigliamo l'applicazione diretta su legno grezzo, due mani con carteggiatura intermedia, in questo modo si evidenzia al massimo l'effetto naturalizzato. In caso di legni molto assorbenti potrebbero verificarsi delle stonalizzazioni e/o un'opacità non uniforme, in questi casi è consigliato l'utilizzo di un fondo. Bella Nature è sconsigliata su legni scuri.

Note

- Non miscelare Bella con altre vernici.
- Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento, usare un contenitore adatto.
- Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale. Trattare piccoli tratti perimetrali e procedere immediatamente alla verniciatura della zona adiacente.
- Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.
- Evitare le correnti d'aria.
- Spegnerne il riscaldamento soprattutto se a pavimento.
- Applicare tutte le attenzioni proprie dell'arte del verniciare.
- La miscela si mantiene fluida per oltre 24 ore, tuttavia si consiglia di applicarla non oltre il tempo di utilizzo indicato (12 ore) per avere garanzia di un film omogeneo.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione ordinaria dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del sapone neutro Pulito Parquet. Per la manutenzione straordinaria si consiglia il polish Lux o Lux Matt. Per la Bella Nature consigliamo di usare periodicamente il polish Lux nella versione bianca in modo da prolungare nel tempo l'effetto naturalizzato..

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Bella



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 05 – 15/10/2025. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com