

Bravo

Fond dur mono-composant à l'eau – Application facile

Bravo est un fond dur à l'eau mono-composant, conçu pour le vernissage sur site du parquet. Adapté aux principales essences de bois utilisées sur le marché, sa formulation spécifique permet l'application de la première couche tout en réduisant le risque de reprises. Le produit est facile à poncer et peut être recouvert par tous les vernis à l'eau Tover. Il convient également aux bois exotiques souvent utilisés dans la pose de parquets.

Données techniques à 20 °C, 60 % H.R.

Aspect	Liquide transparent
Densité	1.032 kg/l
pH	7,5 – 8,5
Sec au toucher (poussière)	25 – 30 minutes
Sec au toucher	1 heure
Recouvrable après	Minimum 3 heures
Ponçage	4 – 5 heures
Rendement	10 – 12 m ² /litre
Température d'application	> 10 °C – Craint le gel
Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert à >10 °C
COV	75 g/litre, cat A/i (PA), limite 140 g/litre (2004/42/CE)
Conditionnement	Bidons de 5 litres

Nettoyage des outils

Nettoyer immédiatement le rouleau après usage avec de l'eau et du savon neutre, en utilisant un essuie-rouleau jusqu'à ce que le rouleau ne contienne plus de liquide opalescent. Rincer à l'eau claire. Conserver les rouleaux dans la solution de nettoyage Soluzione S/28 diluée de manière appropriée, puis rincer à l'eau propre avant toute réutilisation.

Méthode d'application

Poncer le parquet afin d'obtenir une surface lisse, exempte d'huiles, de graisses, de cires ou de finitions précédentes. Boucher et lisser la surface avec un mastic à l'eau comme Idrostucco RS/30 ou un mastic solvanté comme Lega Stucco RS/A, en le mélangeant avec la poussière de ponçage. Compléter le ponçage avec un abrasif grain 120 – 150. Aspirer et nettoyer soigneusement la surface avant d'appliquer le fond dur. Vérifier que les conditions ambiantes sont adaptées à l'application du produit. Bien agiter le bidon, puis appliquer une couche de Bravo au rouleau ou au pinceau. Une fois sec (4 – 5 heures), égrener soigneusement avec un abrasif grain 180–220. Nettoyer à fond la surface.

Il est également possible d'appliquer la première couche de vernis après environ 3 heures, puis de poncer avant l'application de la couche finale. Compléter le cycle avec un vernis à l'eau Tover, en respectant les instructions de la fiche technique correspondante.



VERNIS
ET FINITIONS



CERTIFICATIONS



Remarques

- En cas de bois thermo-traités ou vieillis industriellement à l'ammoniaque ou autres réactifs, vérifier la compatibilité du fond dur pour éviter toute réaction anormale ou problème d'adhérence.
- Même prudence avec les bois huileux ou résineux, en particulier les essences exotiques.
- Craint le gel.
- Ne pas verser le produit directement sur le sol.
- Utiliser un récipient adapté.
- Ne pas vernir en deux étapes les bords et le centre: traiter les zones périphériques et passer immédiatement à la zone adjacente.
- Éviter l'exposition directe au soleil pendant l'application.
- Éviter les courants d'air.
- Couper le chauffage, surtout en cas de chauffage par le sol.

Consignes de sécurité

PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL. Respecter rigoureusement les indications de l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les contenants vides conformément à la législation locale en vigueur.



**VERNIS
ET FINITIONS**



CERTIFICATIONS



Les informations de cette fiche technique sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. Adapter l'utilisation du produit aux conditions environnementales et aux matériaux à traiter.

Rév. 01 – 19/11/2024. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.