

Fondo Antitannino

Fond dur isolant à l'eau contre les tanins et les taches, conçu pour bloquer la remontée des substances colorantes présentes dans le bois. Il permet l'application en toute sécurité de produits de finition à l'eau colorés, en bloquant efficacement les taches dues aux tanins sur des bois comme le chêne, le châtaignier ou les bois exotiques riches en pigments. L'effet obtenu reste stable. Il peut être utilisé avec tous nos systèmes de coloration à l'eau, à l'exception de la teinte Belle Epoque. Fondo Antitannino fonce légèrement le bois : il n'est donc pas recommandé avec des vernis transparents si un effet naturel est recherché.



VERNIS
ET FINITIONS

Données techniques à 20 °C – 60 % H.R.

Aspect	Liquide légèrement jaune
Densité	1,023 kg/l
pH	5
Sec au toucher (poussière)	15 – 20 minutes
Recouvrable après	3 – 4 heures
Dilution pour application au pistolet	10 % avec de l'eau
Consommation	10 – 12 m ² /litre
Température d'application	> 10 °C – Craint le gel
Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine scellé à température > 10 °C
COV	14 g/litre
Limite COV (2004/42/CE)	Cat A/g (PA), limite 30 g/litre
Nettoyage des outils	Nettoyer le rouleau immédiatement après usage avec de l'eau et du savon neutre à l'aide d'un essoreur. Rincer si possible à l'eau claire. Conserver les rouleaux dans la Soluzione S/28 dûment diluée avec de l'eau, puis rincer avant la réutilisation.
Conditionnement	Bidons de 5 litres, flacons de 1 litre



CERTIFICATIONS



Application

Poncer le parquet afin d'obtenir une surface lisse, sans huiles, graisses, cires ni résidus de vernis précédents.

Reboucher et lisser la surface avec un liant à l'eau (Idrostucco RS/30) ou solvanté (Lega Stucco RS/A) mélangé à la poussière de bois. Terminer le ponçage avec un abrasif grain 150 – 180.

Aspirer et nettoyer soigneusement la surface avant l'application du fond. Vérifier que les conditions ambiantes sont adaptées.

Bien agiter le bidon et appliquer une couche de Fondo Antitannino au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation.

Une fois sec (3–4 heures), appliquer la première couche de produit colorant en respectant les instructions techniques correspondantes. Ne pas poncer le fond dur pour ne pas altérer son pouvoir isolant.

Remarques

- Toujours attendre le séchage complet de Fondo Antitannino avant d'appliquer les produits de finition.
- Ne pas utiliser sur des vernis précédents ou des surfaces huilées, uniquement sur bois brut ou parfaitement poncé.
- Ne pas utiliser avant l'application de notre teinte Belle Epoque.
- Ne pas utiliser avant une finition à l'huile ou à base solvant.
- Ne jamais verser le produit de finition directement sur le sol.
- Utiliser un récipient adapté.
- Éviter l'exposition directe au soleil pendant l'application.
- Éviter les courants d'air.
- Éteindre le chauffage, en particulier en cas de chauffage par le sol.

Consignes de sécurité

PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL. Respecter scrupuleusement les indications figurant sur l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la réglementation locale en vigueur.



**VERNIS
ET FINITIONS**



CERTIFICATIONS



Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité, les conditions et méthodes d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Il est conseillé de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév. 02 – 05/07/2019. Cette fiche annule et remplace la version précédente.