

Primer C4

Promoteur d'adhésion pour ragréages à base de ciment

Promoteur d'adhésion mono-composant en phase aqueuse pour la préparation de supports non absorbants, absorbants compacts, béton ou supports avec résidus de colles vinyliques, avant l'application de produits de ragréage et enduits de lissage à base de ciment.

Primer C4 peut également être utilisé sur des revêtements existants en bois, résine et céramique. Convient aussi comme traitement isolant sur supports en plâtre ou à base d'anhydrite avant application d'enduits à base de ciment.

Données techniques (à 20 °C, 60 % H.R.)

Aspect	Liquide visqueux bleu
Densité	1,050 kg/litre
pH	8,5
Dilution possible	Eau
Temps d'attente avant ragréage	Min. 1 h – Max. 24 h
Rendement	5 – 10 m ² /litre
Température d'application	de +5 à +35 °C
COV	< 0,1 g/litre, cat. A/h (WB), limite 50 g/litre (2004/42/CE)
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine scellé à T > 10 °C – Protéger du gel
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage avec de l'eau
Conditionnements disponibles	Bidons plastique de 5 et 10 litres

Instructions d'application

S'assurer que le support à traiter avec Primer C4 soit exempt de poussière, d'huile, de graisse ou de produits empêchant une bonne adhésion. Les peintures, revêtements ou colles résiduels doivent être éliminés mécaniquement. Les supports ciment doivent être compacts, lisses, complètement secs. Vérifier l'humidité résiduelle avec un hygromètre à carbure.

En cas de revêtement sensible à l'humidité, s'assurer que le taux d'humidité est compatible ; sinon, procéder à l'imperméabilisation du support avec un primaire adapté avant d'appliquer Primer C4 et le ragréage.

Supports non absorbants: Bien agiter le produit avant usage. Appliquer à l'aide d'un rouleau à poils courts. Appliquer de manière croisée pour assurer un film mince et uniforme sur toute la surface.

Supports absorbants: Diluer Primer C4 avec de l'eau selon le niveau d'absorption, jusqu'à un ratio maximal de 1:1. Appliquer comme pour les supports non absorbants.

Pour coller deux couches de ragréage: Si une seconde couche de ragréage ciment doit être appliquée sur un enduit précédent, Primer C4 doit être utilisé comme promoteur d'adhésion entre les deux couches.



PRIMAIRE &
SUPPORTS



CERTIFICATIONS

SOLVENT
FREE

ISOCYANATE
FREE

Remarques

- Protéger du gel
- Si le ragréage n'est pas appliqué dans les 24 heures, une nouvelle application de Primer C4 est nécessaire.

Consignes de sécurité

PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL.

Suivre scrupuleusement les indications de l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la réglementation locale en vigueur.



PRIMAIRES &
SUPPORTS



CERTIFICATIONS

SOLVENT
FREE

ISOCYANATE
FREE

Die Empfehlungen in diesem technischen Merkblatt erfolgen unverbindlich und begründen keinerlei Haftung, da die Einsatzbedingungen und -methoden des Produkts außerhalb unseres Einflussbereichs liegen.

Wir empfehlen, die tatsächliche Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

Rev 06 – 28/04/2020 – Dieses Merkblatt ersetzt alle vorherigen Versionen.