

Sportfloor Base 1K

Fond dur mono-composant à base d'eau pour sols sportifs

Fond dur mono-composant spécifique pour le traitement de surfaces de grandes dimensions ; il se caractérise par une excellente facilité d'application et d'égrenage. Il conserve intact l'aspect chromatique d'origine du parquet et, une fois poncé, laisse une surface parfaitement plane et homogène.

Sportfloor Base 1K, appliqué avant la finition Sportfloor Finish, répond aux exigences de la norme EN14904 relative aux sols sportifs.

Données techniques à 20 °C – 60 % H.R.

Aspect	Liquide blanc
Densité	1,040 kg/litre
pH	7,5 – 8,0
Séchage hors poussière	10 – 15 minutes
Sec au toucher	1 heure
Recouvrable	Au moins 1 heure
Ponçage	2 – 3 heures
Dilution pour application par pulvérisation	10 % d'eau
Rendement	10 – 12 m²/litre
Température d'application	> 10 °C – Sensible au gel
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine scellé à T° > 10 °C
COV	75 g/litre, cat A/i (PA), limite 140 g/litre (2004/42/CE)
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement le rouleau avec de l'eau et du savon neutre à l'aide d'un 'roller squeezer' jusqu'à ce qu'il ne reste plus de liquide opalescent ; si possible rincer de nouveau à l'eau claire. Conserver les rouleaux dans la Soluzione di Lavaggio S/28 diluée ; rincer à l'eau claire avant réutilisation.
Conditionnement	Bidons plastiques de 5 litres

Mode d'emploi

Poncer le parquet afin d'obtenir une surface lisse, exempte d'huiles, de graisses, de cires ou de tout vernis antérieur.

Boucher et lisser à l'aide d'un liant à base d'eau (Idrostucco RS/30) ou à base solvant (Lega Stucco RS/A) mélangé à de la poussière de bois. Terminer le ponçage avec un grain 120 – 150.

Aspirer et nettoyer soigneusement la surface avant application. Vérifier que les conditions ambiantes sont adaptées à la finition/vernis.

Bien agiter le bidon et appliquer une couche de Sportfloor Base 1K au rouleau.

Après séchage (2 – 3 heures), égrener soigneusement avec un grain 180 – 220. Nettoyer la surface et appliquer le vernis Sportfloor Finish selon les indications de sa fiche technique. Il est également possible d'utiliser le vernis Tover ignifuge Firestop SQ.

Deux couches de finition sont toujours nécessaires. Si des marquages ou des zones colorées doivent être réalisés, ceux-ci doivent être faits après la première couche de finition et recouverts par la seconde.



**VERNIS
ET FINITIONS**



CERTIFICATIONS



Normes de sécurité

PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL.

Respecter scrupuleusement l'étiquetage et consulter les fiches de données de sécurité avant utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale en vigueur.



**VERNIS
ET FINITIONS**



CERTIFICATIONS



Les conseils contenus dans cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Nous recommandons de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév 02 – 08/09/2021.

Cette fiche annule et remplace la précédente.