

Sportfloor Finish

Vernis bi-composant à base d'eau pour sols sportifs

Vernis bi-composant à base d'eau adapté au traitement des parquets sportifs. Facile à appliquer même sur de grandes surfaces, Sportfloor Finish confère au bois un aspect uniforme et riche sans altération chromatique.

Le film formé est très résistant aux sollicitations intenses grâce à son excellente élasticité et résistance à l'abrasion. Les caractéristiques de brillance et d'adhérence répondent aux exigences de la norme EN 14904 relative aux revêtements de sols sportifs.

Données techniques à 20 °C – 60 % H.R.

Aspect	Liquide blanc
Rapport de mélange	10:1 avec durcisseur B+
Densité	1,025 – 1,050 kg/litre
pH	7,5 – 8,0
Temps d'utilisation du mélange	4 heures
Dilution possible	5 % avec Rallenty ; 10 % avec de l'eau pour application par pulvérisation
Sec hors poussière	1 heure
Recouvrable	4 – 5 heures
Ponçage	4 – 5 heures
Mise en service	Minimum 24 heures
Rendement	12 – 14 m ² /litre
Résistance à l'abrasion après 7 jours	21 mg – Taber Abraser, roues CS10, 1000 g, 1000 tours (conforme EN 14904)
Propriété antidérapante selon EN 13036-4	94 mm – Conforme EN 14904
Brillance (60°)	70 gloss – brillant ; 15 gloss – mat
Brillance (85°)	45 gloss – brillant ; 20 gloss – mat
Température d'application	> 10 °C
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine scellé à T° > 10 °C – Protéger du gel
COV	85 g/litre, cat A/j (PA), limite 140 g/litre (2004/42/CE)
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement le rouleau avec de l'eau et du savon neutre à l'aide d'un essoreur jusqu'à disparition du liquide opalescent. Si possible, rincer à nouveau à l'eau claire. Conserver les rouleaux dans la Soluzione di Lavaggio S/28 diluée, rincer à l'eau claire avant réutilisation.
Conditionnement	Bidons plastiques de 5 + 0,5 litres



**VERNIS
ET FINITIONS**



CERTIFICATIONS



Mode d'emploi

Bois brut ou poncé

Poncer le parquet afin d'obtenir une surface lisse, éliminer tout résidu de traitements précédents. Si nécessaire, reboucher les fissures avec l'un liant : Idrostucco RS/30 (à l'eau) ou Lega Stucco RS/A (à base solvant) – voir les fiches techniques correspondantes. Éliminer les résidus de liant avec un abrasif grain 100 ou 120. Aspirer la poussière, nettoyer soigneusement et appliquer une couche de Sportfloor Base 1K. Après séchage, égrener avec un grain 150 – 180, puis appliquer une couche de Sportfloor Finish. Si nécessaire, tracer les lignes et zones de jeu avec Sportfloor Color comme indiqué dans la fiche technique correspondante, puis appliquer la seconde couche de vernis.

Bois fini d'usine

Egrener la surface à traiter avec un grain 180 – 220, appliquer une couche de Sportfloor Grip selon la fiche technique correspondante. Si un traçage est prévu, procéder à l'application de avec Sportfloor Color puis terminer le cycle de finition avec une couche de Sportfloor Finish.

Remarques

- Bien que le mélange A + B reste fluide plusieurs heures, l'application doit être effectuée dans le délai de durée de vie en pot (4 heures) pour garantir un film homogène.
- Ne pas verser le vernis directement sur le sol. Utiliser un récipient adapté.
- Éviter la lumière directe du soleil pendant l'application.
- Éviter les courants d'air.

Entretien

Pour le nettoyage et l'entretien régulier des sols traités avec ce produit, utiliser le détergent Sportfloor Cleaner.

Normes de sécurité

Produit destiné à un usage professionnel. Respecter scrupuleusement les informations figurant sur l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale en vigueur.



VERNIS ET FINITIONS



CERTIFICATIONS



Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Nous recommandons de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév 04 – 12/04/2024.

Cette fiche annule et remplace la précédente.