

Sportfloor Grip

Promoteur d'adhésion pour parquets sportifs finis d'usine

Primaire bic-composant à base d'eau pouvant être utilisé comme promoteur d'adhésion avant la sur-vernissage des parquets finis d'usine UV à usage sportif. Il garantit une parfaite adhérence des produits de la gamme Sportfloor sur les parquets sportifs finis d'usine. N'altère pas l'aspect final des produits de finition utilisés.

Données techniques à 20 °C – 60 % H.R.

Aspect	Comp. A – Liquide blanc Comp. B – Liquide transparent
Rapport d'utilisation	10:1 avec durcisseur B Plus
Densité du mélange	1,030 kg/litre
pH	7,5
Durée de vie du mélange	4 heures
Hors poussière	20 minutes
Sec au toucher	1 heure
Recouvrable	Minimum 4 heures
Dilution possible	Rallenty (max 5 %) ou eau
Rendement	14 – 16 m ² /litre
COV	100 g/litre, cat A/j (PA), limite 140 g/litre (2004/42/CE)
Température d'application	De +5 à +35 °C
Nettoyage des outils	Nettoyer le rouleau immédiatement après usage avec de l'eau et du savon neutre à l'aide d'un essoreur jusqu'à disparition du liquide opalescent ; si possible, rincer à nouveau à l'eau claire. Conserver les rouleaux dans Soluzione di Lavaggio S/28 convenablement diluée ; rincer à l'eau claire avant réutilisation.
Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine scellé – Sensible au gel
Conditionnement	Bidons plastiques de 5 + 0,5 litres

Mode d'emploi

La surface finie d'usine doit être propre, sèche et totalement exempte de résidus de cire ou d'autres produits d'entretien. Si nécessaire, laver le sol avec Sportfloor Cleaner.

Avant l'application de Sportfloor Grip, égrener uniformément et avec soin le parquet avec un abrasif neuf (grain 180 – 220) et éliminer complètement la poussière.

Bien agiter le composant A et incorporer lentement le composant B dans le rapport exact (10:1), en remuant durant l'opération.

Appliquer une couche de Sportfloor Grip avec un rouleau ou un pinceau, en prenant soin de traiter uniformément toute la surface ; pour de meilleures performances, la couche appliquée doit être très fine.

Attendre au moins 4 heures avant d'appliquer la finition (Sportfloor Skate ou Sportfloor Finish) ou la peinture (Sportfloor Color).

Sportfloor Grip ne doit pas être poncé !

Pour l'application au rouleau, nous recommandons l'utilisation de rouleaux microfibres avec une hauteur de poils de 4 – 6 mm.



VERNIS
ET FINITIONS



CERTIFICATIONS



Remarques

- Sensible au gel.
- Ne pas mélanger avec d'autres vernis.
- Éviter les courants d'air.
- Éteindre le chauffage, en particulier si au sol.
- Bien que le mélange A+B reste fluide quelques heures, l'application doit être faite au plus tard dans la limite de la durée de vie en pot (4 heures) pour garantir un film continu et homogène.
- L'efficacité du promoteur a été testée sur de nombreux parquets finis d'usine ; cependant, la variété des traitements de finition industriels rend nécessaire un test d'adhérence préventif (attendre au moins une semaine pour le développement complet des propriétés d'ancrage).

Normes de sécurité

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL. Respecter scrupuleusement l'étiquetage et consulter les fiches de données de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et l'emballage vide conformément à la législation locale en vigueur.



VERNIS ET FINITIONS



CERTIFICATIONS



Les conseils contenus dans cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et n'engagent en rien notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit étant indépendantes de notre contrôle. Il est recommandé de vérifier l'adéquation effective à l'usage prévu.

Rév. 02 – 08/09/2021.
Cette fiche technique remplace la précédente.