

Sportfloor Skate

Vernis bi-composant ignifuge à base d'eau pour sols sportifs

Vernis bi-composant à base d'eau, classé ignifuge Cfl-s1 selon la norme EN 13501-1 relative à la réaction au feu.

Sportfloor Skate est facile à appliquer, avec une excellente résistance physico-chimique, une longue durée d'utilisation. Grâce à ses hautes performances mécaniques, il est également adapté aux sols sportifs utilisés pour les pistes de roller.

Ses caractéristiques de brillance et antidérapantes sont conformes à la norme EN 14904 relative aux revêtements sportifs.



**VERNIS
ET FINITIONS**

Données techniques à 20 °C – 60 % H.R.

Rapport de mélange	10:2 en volume
Densité du mélange	1,050 kg/litre
pH	7,5
Durée de vie du mélange	4 heures
Sec hors poussière	30 minutes
Sec au toucher	1 heure 30 minutes
Recouvrable	8 – 10 heures
Ponçage	8 – 10 heures
Quantité à appliquer pour certification Cfl-s1	240 g/m ² en 3/4 couches
Brillance – 60°	10 – 15 gloss
Brillance – 85°	15 – 20 gloss (conforme EN 14904)
Résistance à l'abrasion	11 mg – Taber Abraser, CS10, 500 g, 1000 tr/min (conforme EN 14904)
Propriété antidérapante selon CEN/TS15676	98,7 mm (conforme EN 14342)
Propriété antidérapante selon EN 13036-4	109,4 mm (conforme EN 14904)
COV	135 g/litre, cat A/j (PA), limite 140 g/litre (2004/42/CE)
Dilution possible	5 % Rallenty ou 10 % eau
Température d'application	> 10 °C
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine scellé à T° > 10 °C – Protéger du gel
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement le rouleau avec de l'eau et du savon neutre à l'aide d'un essoreur jusqu'à disparition du liquide opalescent. Rincer à nouveau si possible. Conserver les rouleaux dans la Soluzione di Lavaggio S/28 diluée ; rincer avant réutilisation.
Conditionnement	Bidons de 5 + 1 litres



CERTIFICATIONS



Application

Poncer le sol et, si nécessaire, reboucher les fissures avec un liant à base d'eau tel que Idrostucco RS/30, ou avec un liant solvanté comme Lega Stucco RS/A. Terminer le ponçage avec un abrasif à grain 100 – 120, puis nettoyer soigneusement.

Bien agiter le composant A, ajouter lentement le composant B en respectant le rapport 10:2 tout en mélangeant.

Attendre 5 – 10 minutes pour la pré-réaction, puis appliquer le vernis avec un rouleau microfibre à poils moyens.

Appliquer une première couche de Sportfloor Skate, égrener après 8 – 10 heures avec un abrasif à grain fin (180 – 220) puis appliquer la deuxième couche. Après encore 8 – 10 heures, appliquer une troisième couche sans égrénage intermédiaire.

Pour obtenir la classification au feu, respecter strictement la quantité de produit indiquée sur le certificat.

Remarques

- Sensible au gel.
- Utiliser uniquement le durcisseur spécifique de Sportfloor Skate (ne pas utiliser le durcisseur B+).
- Bien que le mélange A+B reste fluide pendant quelques heures, l'application doit être faite dans les 4 heures suivant le mélange pour garantir un film homogène.

Entretien

Pour le nettoyage courant des sols traités avec ce produit, utiliser Sportfloor Cleaner. Pour l'entretien périodique, utiliser Sportfloor Refresh.

Normes de sécurité

Produit destiné à un usage professionnel. Respecter scrupuleusement l'étiquetage et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale en vigueur.



VERNIS ET FINITIONS



CERTIFICATIONS



Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Nous recommandons de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév 02 – 12/04/2024.

Cette fiche technique annule et remplace la précédente.