

Durolak DD 60

Vernis polyuréthane bi-composant – Semi-brillant

Durolak DD 60 est un vernis solvanté à haute teneur en solides et faible teneur en COV. Grâce à son excellent pouvoir couvrant, il permet d'obtenir des finitions parfaites en seulement deux couches. Le film formé présente une excellente résistance à l'abrasion ainsi que de très bonnes performances physico-chimiques et autonivelantes. Le vernis est également très facile à appliquer.

Données techniques à 20 °C – 60 % H.R.

Aspect	Composant A – Liquide opalescent Composant B – Liquide transparent
Rapport de mélange	1:1 en volume
Densité du mélange	1,020 kg/litre
Hors poussière	30 minutes
Sec au toucher	5 – 7 heures
Ponçage	24 heures
Durée de vie du mélange	4 heures
Brillance 60°	60 gloss
Résistance à l'abrasion après 7 jours	25 mg – Taber Abraser, roues CS10, 1000g, 1000 tours
Rendement	10 – 12 m ² /litre
COV	< 500 g/litre, cat A/j (PS), limite 500 g/litre (2004/42/CE)
Température d'application	De +10 à +35 °C
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage avec Solvante di Lavaggio S 23
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine scellé
Conditionnement	Bidons de 5 + 5 litres

Mode d'emploi

Poncer le parquet afin d'éliminer complètement tout vernis précédent ainsi que toute trace d'huile, de graisse ou de cire. Reboucher les fissures en mélangeant de la poussière de bois avec le liant à base solvant Legastucco RS A. Compléter le ponçage avec un abrasif à grain 120–150. Nettoyer soigneusement la surface.

Appliquer une couche de fond bi-composant solvanté Gran Fondo NP au rouleau ou au pinceau et laisser sécher pendant environ 8 heures. Egrenner ensuite avec un abrasif à grain 150.

Bien agiter le composant A, mélanger avec le composant B dans le rapport exact (1:1), laisser réagir 10 minutes. Appliquer une couche de vernis au rouleau ou au pinceau. Le cycle en deux couches Gran Fondo NP + Durolak DD 60 garantit une finition riche et homogène.



VERNIS
ET FINITIONS



Remarques

- Après le cycle en deux couches Gran Fondo NP + Durolak DD 60, si une deuxième couche de vernis est nécessaire, attendre au moins 24 heures puis égrener avec un papier à grain fin (220). Appliquer le vernis dans les 7 jours.
- La brillance finale du film est atteinte après environ 3 jours.

Entretien

Pour le nettoyage et l'entretien régulier des sols vernis avec Durolak DD 60 utiliser le savon neutre c Pulito Parquet ou le nettoyant assainissant Saniparquet. Pour l'entretien périodique utiliser la cire en émulsion aqueuse Lux.

Consignes de sécurité

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL. Respecter scrupuleusement les indications figurant sur l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale en vigueur.



VERNIS ET FINITIONS



Les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation échappant à notre contrôle.

Adapter l'utilisation de nos produits aux conditions environnementales et aux matériaux à traiter.

Rév. 03 – 13/05/2020.
Cette fiche technique remplace la précédente.