

Gran Fondo NP

Primaire polyuréthane bi-composant à fort pouvoir couvrant

Primaire polyuréthane à base solvant caractérisé par une excellente couverture, un séchage rapide et un ponçage facile. Il peut être recouvert avec des vernis à base solvant ou des vernis bi-composants à base d'eau ; il permet une finition en seulement deux couches.

Données techniques à 20 °C et 60% H.R.

Aspect	Composant A : liquide opalescent Composant B : liquide transparent
Rapport de mélange	1:1 en volume
Densité du mélange	1,015 kg/litre
Sec au toucher	30 minutes
Sec au contact	2 heures
Ponçage	8 heures
Durée de vie du mélange	4 heures
Rendement	10 m ² /liter
COV	< 500 g/litre, cat A/j (PS), limite 500 g/litre (2004/42/CE)
Température d'application	De +10 à +35 °C
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation avec Solvante di Lavaggio S/23
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine scellé
Conditionnement	Bidons plastiques de 5 + 5 et 10 + 10 litres

Instructions d'utilisation

Poncer le parquet en éliminant complètement les résidus éventuels de vernis, d'huile, de graisses et de cire. Reboucher les fissures en mélangeant la poussière de bois avec le liant à base solvant Lega Stucco RS A, puis compléter le cycle de ponçage avec un abrasif à grain 120-150. Nettoyer soigneusement la surface.

Bien agiter le composant A et le mélanger avec le composant B (rapport de mélange 1:1), puis appliquer Gran Fondo NP avec un rouleau ou un pinceau. Après au moins 8 heures, poncer avec un papier abrasif à grain 150-180. Compléter le cycle de finition avec un vernis à base solvant (vernis polyuréthane mono-composant ou bi-composant) ou un vernis bi-composants à base eau.

Règles de sécurité


PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL. Respecter scrupuleusement les indications figurant sur l'étiquette et consulter les fiches de données de sécurité avant utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et l'emballage vide conformément à la législation locale en vigueur.



VERNIS
ET FINITIONS



Les recommandations de cette fiche technique sont données à titre purement informatif et n'engagent en rien notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle. Il est recommandé de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév. 05 – 24/03/2020.
Cette fiche technique remplace la précédente.