

Tone-Up

Fond dur mono-composant à base d'eau – réchauffe le bois

Fond dur mono-composant à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, adapté comme première couche pour obtenir une apparence chromatique chaude. Tone-Up peut être recouvert avec un vernis à base d'eau. Il est particulièrement recommandé pour la finition des bois exotiques.

Données techniques à 20 °C, 60 % H.R.

Aspecto	Liquide blanco
Densità	1,036 kg/litre
pH	7,5 – 8,0
Hors poussière	10 – 15 minutes
Sec au toucher	minimum 1 heure
Ponçage	Non ponçable
Rendement	10 – 12 m ² /litre
Température d'application	De +10 à +35 °C
COV	25 g/litre, cat A/i (PA), limite 140 g/litre (2004/42/CE)
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement le rouleau après usage avec de l'eau et du savon neutre à l'aide d'un essoreur, jusqu'à disparition du liquide opalescent ; si possible, rincer à nouveau à l'eau claire. Conserver les rouleaux dans une solution diluée de Soluzione di Lavaggio S/28 ; rincer à l'eau claire avant réutilisation.
Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine scellé – Sensible au gel
Conditionnement	Bidons de 5 litres

Modalità d'uso

Poncer le parquet pour obtenir une surface lisse, exempte d'huiles, de graisses, de cires ou de tout autre traitement précédent. Reboucher et lisser la surface avec un liant à base d'eau tel que Idrostucco RS 30 ou un liant solvanté comme Lega Stucco RS A mélangé à de la poussière de bois ; compléter le ponçage avec un abrasif à grain 120 – 150.

Aspirer soigneusement, puis appliquer une couche de Tone-Up au rouleau ou au pinceau après avoir agité le bidon. Une fois sec (2 – 3 heures), appliquer la première couche de vernis choisi. Après séchage de la première couche, poncer avec un abrasif à grain 180 – 220 puis nettoyer. Compléter le cycle de finition avec une seconde couche de vernis.



VERNIS
ET FINITIONS



CERTIFICATIONS



Remarques

- En cas de bois thermo-traités ou vieillis industriellement avec ammoniaque ou autres réactifs, vérifier la compatibilité pour éviter toute réaction anormale ou défaut d'adhérence.
- Même attention pour les bois gras ou résineux, surtout s'ils sont d'usage peu courant.
- Sensible au gel
- Ne pas verser le produit directement sur le sol.
- Utiliser un récipient adapté.
- Ne pas vernir le périmètre et le reste de la pièce en deux temps. Traiter par petites sections et poursuivre immédiatement vers les zones adjacentes.
- Éviter l'exposition directe au soleil pendant l'application.
- Éviter les courants d'air.
- Éteindre le chauffage, surtout s'il est par le sol.



VERNIS
ET FINITIONS

Normes de sécurité

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL. Respecter scrupuleusement les indications figurant sur l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale en vigueur.



CERTIFICATIONS



Les conseils contenus dans cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et n'engagent en rien notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit étant indépendantes de notre contrôle. Il est recommandé de vérifier l'adéquation effective à l'usage prévu.

Rév. 10 – 19/07/2021.
Cette fiche technique remplace la précédente.