

Tovcol Wet&Dry

Colle universelle en dispersion aqueuse pour revêtements de sol souples

Tovcol Wet&Dry est une colle acrylique hautes performances en dispersion aqueuse pour la pose en intérieur de tous types de sols souples : LVT, SPC, caoutchouc, vinyle, textile, moquette, linoléum, liège, etc., en dalles ou en lames. Elle peut être utilisée au sol ou au mur, sur supports absorbants et plans. Adaptée aux environnements résidentiels, commerciaux et industriels, y compris avec chauffage au sol.

Elle est également adaptée aux supports non absorbants comme colle repositionnable (pression sensitive) pour la pose de revêtements stables dimensionnellement.

Sans solvant, avec un long temps ouvert et une bonne prise initiale. Convient aux zones exposées à des températures élevées (HT).

Données techniques – 20 °C, 60 % H.R.

Aspect	Pâte dense
Densité	1,2 kg/litre
pH	7,5 – 8,5
Temps d'attente	10 – 20 minutes
Temps ouvert	40 – 50 minutes
Circulation légère	4 – 6 heures
Prêt à l'usage	24 – 48 heures
Rendement	Spatule TKB A1/A2 : env. 200–300 g/m ² Spatule TKB B1 : env. 300–350 g/m ² Spatule TKB B2 : env. 350–450 g/m ²
Température d'application	de +10 à +35 °C
Température d'utilisation (colle durcie)	de -20 à +50 °C
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert à T° > 10 °C – Sensible au gel
Nettoyage des outils	À l'eau immédiatement après usage, Stripcoll une fois sec
Conditionnement	Seaux de 12 kg

Préparation du support

Tovcol Wet&Dry peut être appliquée sur tout support absorbant plan, résistant à la compression, propre, sec, sans poussière ni parties friables, et exempt de remontées d'humidité. Humidité maximum acceptable : < 2,0 % (1,7 % avec chauffage au sol). Supports à base de plâtre ou d'anhydrite : < 0,5 % (0,2 % si chauffant).

Les supports irréguliers doivent être ragrésés avec un produit adapté. Appliquer une couche de primaire Nano-fix pour réguler l'absorption et favoriser l'adhérence.

Le support ne doit pas être humide. Les supports non absorbants doivent être recouverts d'au moins 2 mm de produit de ragréage Rockfloor F10 (voir fiche technique correspondante).



COLLES ET
SCELLANTS



CERTIFICATIONS



Applicazione

Avant la pose, s'assurer que la colle, le sol et le support sont à la même température. Sortir le revêtement de son emballage quelques heures avant la pose.

Pose traditionnelle

Bien mélanger, appliquer uniformément avec la spatule recommandée, attendre 10 – 20 min, poser le revêtement dans les 40 – 50 min. Maroufler avec un rouleau adapté pour éviter les bulles d'air puis répéter. Vérifier le bon transfert de la colle sur l'envers du revêtement.

Pose en double encollage

Poser le revêtement sur la colle fraîche, maroufler, puis retirer. Attendre que la colle devienne poisseuse, reposer le revêtement et maroufler à nouveau.

Pose repositionnable « pression sensitive »

Laisser sécher la colle jusqu'à devenir semi-transparente. Elle ne doit pas se transférer sur les doigts mais rester collante. Pour les revêtements minces, repasser un rouleau poils courts pour aplatir les cordons de colle.

Note

- Les temps d'attente et ouverts sont indicatifs et dépendent des conditions ambiantes et de l'absorption du support.
- Ne pas utiliser dans des environnements constamment humides ni en contact direct avec l'eau.
- Sensible au gel.

Normes de sécurité

Produit destiné à un usage professionnel. Respecter scrupuleusement les indications figurant sur l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la réglementation locale en vigueur.



COLLES ET
SCELLANTS



CERTIFICATIONS



Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. Adapter l'utilisation à la situation et aux matériaux.

Rév 02 – 12/06/2025.
Cette fiche annule et remplace la précédente.