

Durolak DD 60

Barniz poliuretánico bicomponente – Semibrillante

Durolak DD 60 es un barniz de alto contenido en sólidos, a base de disolvente y con bajo contenido de COV. Gracias a su alto poder cubriente, permite obtener acabados perfectos con solo dos manos. La película superficial presenta una excelente resistencia a la abrasión y óptimas prestaciones físico-químicas y de autonivelación. Además, el barniz es especialmente fácil de aplicar.

Datos técnicos a 20 °C – 60% H.R.

Aspecto	Componente A – Líquido opalescente Componente B – Líquido transparente
Relación de mezcla	1:1 en volumen
Densidad de la mezcla	1,020 kg/litro
Seco al polvo	30 minutos
Seco al tacto	5 – 7 horas
Lijado	24 horas
Vida útil de la mezcla (pot-life)	4 horas
Brillo 60°	60 gloss
Resistencia a la abrasión después de 7 días	25 mg Taber Abraser, ruedas CS10, 1000 g, 1000 revoluciones
Rendimiento	10 – 12 m²/litro
COV	< 500 g/litro, cat. A/j (BS), límite 500 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura de aplicación	De +10 a +35 °C
Limpieza de herramientas	Inmediatamente después del uso con Solvente di Lavaggio S 23
Almacenamiento	12 meses en el envase original cerrado
Envases	Latas de 5 + 5 litros

Aplicación

Lijar el suelo de madera hasta eliminar completamente cualquier barniz anterior y cualquier rastro de aceites, grasas o ceras. Rellenar las grietas mezclando polvo de madera con Legastucco RS 20 o Legastucco RS A y completar el ciclo de lijado con abrasivo de grano 120 - 150. Limpiar cuidadosamente la superficie. Aplicar una mano del fondo sellador bicomponente al disolvente Gran Fondo NP con rodillo o brocha y dejar secar aproximadamente 8 horas. Lijar con papel abrasivo grano 150. Aplicar el acabado como se describe a continuación:

Agitar bien el componente A, mezclar con el componente B en la proporción exacta de uso (1:1) y dejar reaccionar la mezcla durante 10 minutos. Aplicar una mano de barniz con brocha o rodillo. El ciclo de dos manos Gran Fondo NP + Durolak DD 60 garantiza un acabado lleno y homogéneo.



BARNICES Y
ACABADOS



Notas

- Después del ciclo de dos manos Gran Fondo NP + Durolak DD 60, si se requiere una segunda mano de barniz, esperar al menos 24 horas y lijar con papel abrasivo de grano fino (220); aplicar el barniz dentro de los 7 días.
- El valor real de brillo de la película se alcanza después de aproximadamente 3 días.

Mantenimiento

Para la limpieza y el mantenimiento frecuente de los suelos barnizados con Durolak DD 60, se recomienda el uso de un detergente neutro como Pulito Parquet o uno higienizante como Saniparquet. Para el mantenimiento extraordinario, se recomienda el abrillantador Lux.

Normas de seguridad

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Cumplir estrictamente con lo indicado en la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Eliminación

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con las disposiciones de la legislación local vigente.



**BARNICES Y
ACABADOS**



La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona a título orientativo y no implica nuestra responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales a tratar.

Rev. 03 – 13/05/2020

La presente ficha técnica sustituye a la anterior.