

Fast&Full

Zelfvernietende sneldrogende watergedragen voorlak

Fast&Full is een zelfvernietende, acryl gebaseerde ééncomponent-voorlak die een natuurlijk licht effect aan het hout geeft; geschikt voor alle houtsoorten. Het product kan na 2 uur gemakkelijk worden geschuurd en zorgt voor een zeer glad oppervlak, waardoor de eigenschappen van de aflak optimaal tot hun recht komen. Overschilderbaar met al onze watergedragen lakken. Fast&Full heeft een laag VOS-gehalte.



VERNIS &
AFWERKINGEN

Technische gegevens bij 20 °C en 60% R.V.

Uiterlijk	Witte vloeistof
Dichtheid	1,023 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Stofdroog	10 – 15 minuten
Sec au toucher	20 – 40 minuten
Overschilderbaar	2 uur
Schuurbaar	2 uur
Rendement	10 – 12 m ² /liter
Verwerkingstemperatuur	> 10 °C – Vorstgevoelig
Opslag	12 maanden in originele, gesloten verpakking bij temperatuur > 10 °C
VOS	50 g/liter, cat A/i (WB), limiet 140 g/liter (2004/42/EG)
Reiniging gereedschap	Reinig de roller onmiddellijk na gebruik met water en neutrale zeep met behulp van een 'rolleruitknijper' tot de roller volledig schoon is; indien mogelijk naspoelen met schoon water. Bewaar rollers in Soluzione di Lavaggio S/28 correct verdund met water; vóór hergebruik naspoelen met schoon water.
Verpakking	Jerrycan van 5 liter



CERTIFICATEN



Gebruiksaanwijzing

Schuur de houten vloer tot een glad oppervlak zonder olie-, vet-, was- of oude lakresten. Vul het oppervlak met een watergedragen vulmiddel zoals Idrostucco RS/30 of een oplosmiddelhoudend product zoals Lega Stucco RS/A gemengd met houtstof; werk de schuurgang af met schuurpapier korrel 120 – 150.

Stofzuig en reinig de vloer zorgvuldig voordat Fast&Full wordt aangebracht. Controleer altijd of de omstandigheden geschikt zijn voor het lakken.

Schud de verpakking en breng één laag Fast&Full aan met roller of kwast; het hout moet goed bevochtigd zijn en het product gelijkmatig verdeeld.

Na droging, na ongeveer 1 uur, zorgvuldig schuren met schuurpapier korrel 180 – 220; geen fijnere korrel gebruiken. Reinig het oppervlak zorgvuldig.

Werk de lakafwerking af met één van onze watergedragen lakken volgens de instructies op de betreffende technische datasheets.

Opmerkingen

- Bij thermisch gemodificeerd hout of hout dat industrieel is verouderd met ammoniak of andere reagentia, is het raadzaam de compatibiliteit met de primer te controleren om abnormale reacties of hechtingsproblemen te vermijden. Dezelfde aandacht is vereist bij olieachtige of harsrijke houtsoorten, vooral indien minder gebruikelijk.
- Vorstgevoelig.
- Niet rechtstreeks op de vloer gieten.
- Gebruik een geschikte container.
- Breng de primer niet op twee verschillende momenten aan op de omtrek en het volledige oppervlak.
- Begin met kleine buitenzones en behandel onmiddellijk de aangrenzende delen.
- Vermijd direct zonlicht tijdens de applicatie.
- Vermijd tocht.
- Schakel de verwarming uit, vooral vloerverwarming.
- Fast&Full moet altijd worden geschuurd.

Veiligheidsvoorschriften

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Volg strikt de aanwijzingen op het etiket en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad vóór gebruik.

Afvalverwerking

Voer ongebruikt product en lege verpakkingen af volgens de lokaal geldende regelgeving.



VERNIS & AFWERKINGEN



CERTIFICATEN



De informatie in dit technisch informatieblad is uitsluitend bedoeld als richtlijn en houdt geen aansprakelijkheid in. Stem het gebruik van onze producten af op de omgevingsomstandigheden en de te behandelen materialen.

Rev. 06 – 24/05/2023.

Deze technische fiche vervangt de vorige versie.