

Primer C4

Promotor de adherencia para autonivelantes cementosos

Promotor de adherencia monocomponente en base acuosa para la preparación de soportes no absorbentes, absorbentes compactos, hormigón o con restos de adhesivos vinílicos, antes de la aplicación de morteros de regularización y autonivelantes cementosos. Primer C4 puede utilizarse también sobre pavimentos preexistentes de madera, resina y cerámica. Es apto igualmente como tratamiento aislante de soportes a base de yeso o anhidrita antes de aplicar productos cementosos de regularización.

Datos técnicos a 20 °C, 60% H.R.

Aspecto	Líquido viscoso azul
Densidad	1,050 kg/litro
pH	8,5
Posible dilución	Agua
Tiempo de espera para la aplicación del autonivelante cementoso	Mín. 1 hora – máx. 24 horas
Rendimiento	5 – 10 m ² /litro
Temperatura de aplicación	De +5 a +35 °C
VOC	< 0,1 g/litro, cat A/h (BA), límite 50 g/litro (2004/42/CE)
Almacenamiento	12 meses en envases originales sellados a T >10 °C – Sensible a las heladas
Limpieza de herramientas	Inmediatamente después del uso con agua
Envases disponibles	Bidones de plástico de 5 y 10 litros

Aplicación

Asegurarse de que el soporte esté limpio de polvo, aceites, grasas y agentes desmoldantes en general. Barnices, pinturas y posibles adhesivos deben eliminarse mecánicamente si no están bien adheridos. Los soportes cementosos deben ser compactos y lisos, perfectamente secos y curados. Comprobar la humedad residual con higrómetro de carburo. En caso de posterior colocación de pavimentos sensibles a la humedad, verificar que el nivel de humedad sea compatible; de lo contrario, proceder a la impermeabilización del soporte antes de aplicar Primer C4 y el autonivelante.

Soportes no absorbentes: agitar el producto antes de usar y aplicar con rodillo de pelo corto, cruzando el sentido de aplicación para obtener una película fina y uniforme en toda la superficie.

Soportes absorbentes: diluir Primer C4 con agua según el grado de absorción hasta un máximo de 1:1. Proceder posteriormente como en soportes no absorbentes.

Para anclar dos capas de autonivelante: si es necesario aplicar una segunda capa de autonivelante cementoso sobre una anterior, Primer C4 debe utilizarse como capa de anclaje.



IMPRIMACIONES
Y SUBSUELO



CERTIFICACIONES

SOLVENT
FREE

ISOCYANATE
FREE

Notas

- Sensible a las heladas.
- Si la aplicación del autonivelante no se realiza dentro de las 24 horas, es necesario repetir la aplicación de Primer C4.

Normas de seguridad

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente lo indicado en la etiqueta y consultar las fichas de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Eliminación

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a la legislación local vigente.



**IMPRIMACIONES
Y SUBSUELO**



CERTIFICACIONES



Las indicaciones contenidas en este boletín técnico se facilitan a título orientativo y no comprometen en modo alguno nuestra responsabilidad, ya que las condiciones y modalidades de uso del producto están fuera de nuestro control. Recomendamos comprobar la idoneidad real para el uso previsto.

Rev. 06 – 28/04/2020. Esta ficha anula y sustituye la anterior.