

Primer TS

Consolidante en base acuosa para recrecidos cementosos

Solución acuosa consolidante para soportes cementosos pulverulentos, pobres o degradados. El producto es capaz de penetrar en el recrecido varios centímetros y, tras el secado, consolida su estructura en profundidad, haciéndolo apto para la colocación de parquet, pavimentos resilientes, moqueta, gres porcelánico, cerámica y piedra natural. Sobre los soportes tratados con Primer TS pueden emplearse todo tipo de colas, adhesivos cementosos, adhesivos para parquet y para pavimentos resilientes de cualquier naturaleza, productos de regularización, nivelación y revocos cementosos. Primer TS está especialmente indicado para soportes con calefacción radiante. Es apto tanto para interior como para exterior.

Datos técnicos a 20 °C – 60% H.R.

Aspecto	Líquido transparente
Densidad	1,135 kg/litro
pH	12
Tiempo de espera para la colocación de parquet, resilientes o nivelantes	Esperar hasta humedad residual < 2% con higrómetro de carburo, 1,7% en caso de soportes con calefacción radiante
Tiempo de espera para la colocación de cerámica	Al menos 24 horas
Rendimiento	0,4 – 2,0 kg/m ²
VOC	0 g/litro, cat A/h (BA), límite 50 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura de aplicación	Entre +10 y +35 °C
Limpieza de herramientas	Inmediatamente después del uso con agua
Almacenamiento	12 meses en envases originales sellados – Sensible a las heladas
Envases	Bidones de 12 kg

Aplicación

El soporte a tratar debe estar limpio, seco y libre de grasas, aceites, pinturas y cualquier otra sustancia que pueda impedir la penetración del producto. Los posibles residuos deben eliminarse antes de la aplicación del imprimante. Primer TS está listo para usar y no debe diluirse.

Verter Primer TS sobre la superficie a tratar y extenderlo uniformemente con una escoba o, alternativamente, con un rodillo o brocha, de modo que sea completamente absorbido. En caso de soportes especialmente absorbentes o poco consistentes pueden ser necesarias manos adicionales, que deberán aplicarse tras el secado de la capa anterior.

Para un buen consolidado son necesarias cantidades variables entre 0,4 y 2,00 kg/m² en función del espesor y del grado de absorción del recrecido a rehabilitar.

Antes de proceder a la colocación de pavimentos de madera u otros revestimientos sensibles a la humedad y antes de posibles regularizaciones, es necesario comprobar con higrómetro de carburo que el soporte esté suficientemente seco y consolidado. El tiempo de secado depende de la cantidad de producto utilizada, de la temperatura y de la humedad ambiental y debe verificarse siempre con higrómetro de carburo.

En el caso de suelos con calefacción radiante, los tiempos de secado pueden reducirse poniendo en funcionamiento la calefacción. Esperar al menos 24 horas antes de encenderla.



PRIMAIRES &
SUPPORTS



CERTIFICATIONS



Notas

- Sensible a las heladas.
- Utilizar Primer TS solo sobre superficies absorbentes.
- No utilizar Primer TS sobre superficies húmedas o sujetas a posibles remotes de humedad.
- No utilizar Primer TS sobre soportes a base de anhidrita, yeso o recrecidos rápidos.
- Evitar acumulaciones de producto en la superficie; una posible película brillante no permitiría la adhesión de colas y revestimientos y deberá eliminarse.
- Evitar el contacto con superficies de cerámica, mármol, metales o vidrio; tras el secado podrían formarse manchas indelebles.
- Las herramientas, las manos y las superficies que hayan entrado accidentalmente en contacto con el producto deben limpiarse inmediatamente con agua.

Normas de seguridad

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente lo indicado en la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Eliminación

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a la legislación local vigente.



PRIMAIRES & SUPPORTS



CERTIFICATIONS



Las indicaciones contenidas en este boletín técnico se facilitan a título orientativo y no comprometen en modo alguno nuestra responsabilidad, ya que las condiciones y modalidades de uso del producto están fuera de nuestro control. Recomendamos comprobar la idoneidad real para el uso previsto.

Rev. 06 – 07/06/2020. Esta ficha anula y sustituye la anterior.