

Uniqua SQ

Barniz poliuretánico al agua 100% con tecnología Self-Linking

Uniqua SQ es un barniz al agua monocomponente con reticulación automática (self cross-linking). Es adecuado para el acabado de suelos de madera en interiores, tanto en entornos domésticos como comerciales con tráfico particularmente intenso.

Tras el secado, forma una película rica, suave al tacto, transparente y luminosa que realza el aspecto natural de la madera. Está formulado con un innovador sistema poliuretánico Self-Linking que, tras la evaporación del agua, actúa sobre las partículas de resina formando fuertes enlaces que proporcionan una mayor resistencia a la abrasión en comparación con los barnices bicomponentes.

La velocidad de secado y la reticulación automática garantizan, después de solo 24 horas, una notable protección contra manchas y arañazos (BHMR – Black Heels Mark Resistance). Puede añadirse el reticulante B Plus para aumentar aún más sus prestaciones químicas y mecánicas y limitar las variaciones de color de la madera.

Disponible en versiones: Brillante – Semibrillante – Mate – Extra Mate – Natur (aspecto madera sin tratar).

Datos técnicos – 20 °C y 60% H.R.

Aspecto	Líquido blanco
Densidad	1,036 – 1,042 kg/litro
pH	8,0 – 8,5
Seco al polvo	30 min
Seco al tacto	1 hora 30 min
Repintado	Mín. 3 – 4 horas
Lijado	6 horas
Apto para tránsito ligero	3 – 4 horas con precaución
Apto para tránsito intenso	Mínimo 24 horas
Rendimiento	12 – 14 m ² /litro
Resistencia a la abrasión (7 días)	12 mg – Taber Abraser, ruedas CS10, 1000 g, 1000 revoluciones
Brillo 60°	Brillante 55–60 Semibrillante 25–35 Mate 12–15 Extra Mate 7–10 Natur 7–10
Temperatura de aplicación	> 10 °C – Proteger de las heladas
VOC	50 g/litro, cat. A/i (WB), límite 140 g/litro (2004/42/CE)
Almacenamiento	12 meses en envase original cerrado a > 10 °C
Presentación	Envases de 5 y 1 litro



BARNICES Y ACABADOS



CERTIFICACIONES



Limpieza de herramientas

Limpiar el rodillo inmediatamente después de su uso con agua y jabón neutro, ayudándose de un escurridor de rodillos hasta que deje de desprender líquido opalescente. Si es posible, enjuagar nuevamente con agua limpia.

Conservar los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 debidamente diluida; enjuagar con agua limpia antes de volver a utilizarlos.

Modo de empleo

Lijar el suelo de madera como de costumbre y eliminar cualquier residuo del tratamiento anterior si el suelo no es nuevo. Si es necesario, rellenar las grietas con Idrostucco RS/30 al agua o Lega Stucco RS/A o RS/20 al disolvente.

Aspirar el polvo y limpiar cuidadosamente la superficie antes de aplicar.

Agitar el envase, insertar el filtro y verter el producto en un recipiente adecuado. Aplicar una primera mano uniforme con rodillo o brocha. Tras 3-4 horas aplicar la segunda mano; alternatively esperar 6 horas, lijar con grano 180-220 y aplicar. Para una tercera mano, esperar 3-4 horas más y aplicar sin lijar.

Puede sustituirse la primera mano por una imprimación al agua (Idrofondo H2O, Mito o Fast&Full). Para intensificar el tono aplicar Tone-Up o Super Gold y completar con dos manos de barniz.

Uniqua Natur

La versión Natur presenta una ligera veladura que permite obtener un efecto crudo en maderas claras.

Para prolongar el efecto natural puede añadirse B Plus. Alternativamente usar Fast & Full con Color Plus White para mantener el color claro y reducir el amarilleamiento. En maderas oscuras puede generar efecto estético no deseado; realizar pruebas. Para limpieza usar Deteroil White; para mantenimiento extraordinario Lux White.

Advertencias

No aplicar sobre imprimaciones al disolvente (excepto Fondo Isolante AL). Verificar condiciones ambientales. Añadir 5% de Rallenty en altas temperaturas (>25 °C). Aplicar con rodillo microfibra pelo medio. Puede aplicarse a pistola diluyendo 10% con agua.

Notas

- Sensible a las heladas
- No usar en exteriores
- No mezclar con otros barnices
- No verter directamente sobre el suelo
- No aplicar barnices transparentes sobre Natur
- Evitar corrientes y sol directo
- Apagar calefacción, especialmente suelo radiante
- No reutilizar producto sobrante

Mantenimiento

Para limpieza frecuente usar Pulito Parquet. Para mantenimiento extraordinario usar Lux (Brillante/Semibrillante), Lux Matt (Mate/Extra Mate) y Lux White (Natur). También puede utilizarse Saniparquet.

Normas de seguridad

Producto para uso profesional. Cumplir lo indicado en la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad.

Eliminación

Eliminar el producto y envases conforme a la normativa local vigente.



BARNICES Y ACABADOS



CERTIFICACIONES



Les recommandations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Nous recommandons de vérifier l'adéquation réelle du produit à l'usage prévu.

Rev. 15 - 11/02/2026. Esta ficha técnica sustituye a la anterior.