

# Tovcol RP

## Adhesivo universal al agua para pavimentos resilientes

Tovcol RP es un adhesivo acrílico en dispersión acuosa de altas prestaciones para la fijación, en interiores, de pavimentos resilientes de cualquier tipo: caucho, vinílicos, textiles, moquetas, linóleo, corcho, etc., y de cualquier formato, tanto en rollos como en baldosas. También es apto para la instalación de LVT.

El adhesivo puede utilizarse en interiores, en pavimentos o paredes, sobre superficies absorbentes y niveladas, incluso con sistemas de calefacción radiante. Adecuado para ambientes residenciales, comerciales e industriales, incluso con cargas estáticas y dinámicas intensas.

Especialmente indicado para pavimentos de caucho y deportivos indoor.

Tovcol RP está libre de disolventes y se caracteriza por un tiempo abierto medio y una buena adhesión inicial.

### Datos técnicos a 20 °C – 60% H.R.

Aspecto	Pasta densa
Densidad	1,4 kg/litro
pH-Wert	7,5 – 8,0
Tiempo de espera	5 – 15 minutos
Tiempo abierto	15 – 25 minutos
Transitabilidad (tráfico ligero)	4 – 6 horas
Puesta en servicio	24 – 48 horas
Rendimiento	Espátula TKB A1 / A2: aprox. 200-300 g/m <sup>2</sup> Espátula TKB B1: aprox. 300-350 g/m <sup>2</sup> Espátula TKB B2: aprox. 350-450 g/m <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación	De +10 a +35 °C
Conservación	12 meses - Sensible a las heladas
Limpieza de herramientas	Inmediatamente después del uso con agua; una vez seco, con Stripcoll
Envases disponibles	Cubos de 7 – 15 kg

### Preparación del soporte

Tovcol RP puede aplicarse sobre cualquier tipo de soporte absorbente siempre que esté nivelado, sea resistente a la compresión, esté libre de polvo o partes sueltas y no esté sujeto a humedad ascendente. La humedad de los soportes cementosos no debe superar el 2,0% (1,7% en presencia de calefacción radiante). Para soportes a base de yeso o anhidrita, la humedad debe ser inferior al 0,5% (0,2% para suelos radiantes).

Los soportes irregulares o insuficientemente nivelados deben alisarse con un autonivelante Tover adecuado. En caso de soportes muy absorbentes o polvorientos, aplicar una mano de Nano Fix con rodillo.

El soporte no debe estar sujeto a ningún riesgo de humedad ascendente y no debe estar mojado o húmedo. El ambiente de instalación no debe estar expuesto a agua prolongada o alta humedad. Los soportes no absorbentes deben recubrirse con al menos 2 mm de RockFloor F10 siguiendo las instrucciones de la ficha técnica correspondiente.



ADHESIVOS  
Y SELLADORES



### CERTIFICACIONES



## Aplicación

Antes de iniciar la instalación, asegurarse de que el adhesivo, el pavimento y el soporte estén aclimatados a la misma temperatura. Es importante retirar el pavimento resiliente de su embalaje algunas horas antes de la instalación para permitir la reducción de las tensiones internas debidas al embalaje, dejándolo libremente extendido o al menos aflojando los rollos.

Mezclar bien antes de usar. Aplicar Tovercol RP uniformemente sobre la superficie a tratar con una espátula adecuada (véase la tabla en el apartado "rendimiento"), esperar entre 5 y 15 minutos para permitir la evaporación de parte del agua contenida en el adhesivo. En general, se recomienda no superar el tiempo abierto del adhesivo, de 15 – 25 minutos, para garantizar una humectación eficaz del reverso del revestimiento.

Para evitar la formación de burbujas de aire, masajear la superficie desde el centro hacia el exterior con un rodillo o espátula de madera, a fin de permitir una perfecta humectación. Después de algunos minutos de la instalación, repetir la operación de rodillado. Durante la instalación, comprobar que exista una buena transferencia del adhesivo al reverso del revestimiento.

En cualquier caso, seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante del revestimiento en lo relativo a la técnica de instalación.

## Notas

- El tiempo de espera y el tiempo abierto indicados en esta ficha son puramente orientativos y pueden variar considerablemente según la absorción de la superficie y la temperatura y humedad ambiente. Verificar siempre que exista una correcta transferencia del adhesivo al reverso del revestimiento.
- No utilizar para pavimentos sujetos a estancamiento de agua.
- Sensible a las heladas. Conservar a temperaturas superiores a +5 °C.
- No verter los residuos en el alcantarillado.

## Normas de seguridad

Producto para uso profesional. Respetar estrictamente las indicaciones de la etiqueta y consultar la ficha de seguridad antes de utilizar el producto.

## Eliminación

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a la legislación local vigente.



ADHESIVOS  
Y SELLADORES



## CERTIFICACIONES



Las recomendaciones contenidas en este boletín técnico se proporcionan únicamente con carácter orientativo y no comprometen de ningún modo nuestra responsabilidad, ya que las modalidades y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control. Recomendamos verificar la idoneidad real para el uso previsto.

Rev. 09 – 11/02/2026.  
Esta ficha sustituye y anula la anterior